

## KRALJEVINA SRBA, HRVATA I SLOVENACA

UPRAVA ZA ZAŠТИTU INDUSTRIJSKE SVOJINE



KLASA 80 (6)

IZDAN 10. oktobra 1922

**PATENTNI SPIS ŠT. 611.****Ante Slaviček, graditelj Osijek.**

Postupak za spravljanje materijala za zidanje od plovače, druge zemlje, pjeska, troske, ruševine i slične materije.

Prijava od 25. aprila 1921.

Važi od 1. decembra 1921

Postupak za spravljanje materijala za zidanje sastoji se u ovome, što se ilovača ili druga koja zemlja, pjesak, troska, ruševina i tome slične materije mešaju sa watproofom rastvorenim u vodi u razmeri 1:20 ako se radi sa ilovačom, ili sa krečnom vodom u razmeri 1:12 ako se radi sa troskom, ili sa cementom u razmeri sa 1:15 ako se radi sa pjeskom ili troskom. U ovom se slučaju dodaje vode toliko, koliko je potrebno da masa postane plastičnom i ugodna za kalupovanje. Onako spravljena smese stavlja se u kalupe kakve tlačne mašine, tu se izloži tlaku i na taj način dobijemo materijal potrebe čvrstine i otporne moći.

Onako dobijen materijal naročito se može upotrebiti za zidanje zidova van zemlje, kako glavnih i spoljnih, tako i unutrašnjih pregradnih zidova. Žbukanje zidova od ma-

terijala koji je na opisani način spravljen vrši se na taj način, što se najprije poprska tankim i retkim žbukinim rastvorom. — Kad taj štrc stegne, postupa se kao i kod običnog žbukanja, tim postane žbuka čvrsta, priljubi se zidu, te neotпадava.

**Patentni zahtev:**

Postupak za spravljanje materijala za zidanje od ilovače ili druge koje zemlje, troske, (šlake) pjeska, ruševine i tome slično naznačen time, što se pre presovanja materijal meša sa vodenim rastvorom watproofa u razmeri 1:20 ako se radi sa ilovačom ili drugom kojom zemljom, dok se pjesak, troska, ruševina i slično meša sa krečnom vodom u razmeri 1:12 ili cementom u razmeri 1:15.

