

KRALJEVINA JUGOSLAVIJA

UPRAVA ZA ZAŠTITU

Klasa 22 (5)



INDUSTRISKE SVOJINE

Izdan 1 Avgusta 1932.

PATENTNI SPIS BR. 9016

I. G. Farbenindustrie Aktiengesellschaft, Frankfurt a/M., Nemačka.

Postupak za spravljanje kita, mase za prevlačenje i premazivanje.

Prijava od 6 juna 1931.

Važi od 1 avgusta 1931.

Traženo pravo prvenstva od 7 juna 1930 (Nemačka).

Poznato je da se fenol-aldehidne veštačke smole, koje su tek samo toliko kondenzovane, da se nalaze još u tečnom stanju, upotrebljavaju za spoljno i unutarnje, prema kiselinama postojnih građevinskih konstrukcija i boja za premazivanje. Do sada se ove tečne mase veštačke smole ili zarevanjem ili kiselinama ili kiselim solima činile tvrdjim odnosno do kraja kondenzovale. I upotreba baznih materija je već poznata kao dodatak za ubrzavanje ščvršćavanje fenol-aldehidnih veštačkih smola.

Nađeno je, da se iz ovih tečnih masa veštačke smole može da spravlja kit, mase za prevlačenje i premazivanje koje su na hladnoći očvršćavane i dodatkom neutralnih materija. Kao materije, koje imaju tu osobinu, da dejstvuju na hladnoći ščvršćavajući odnosno da kondenzovanje fenol-aldehidne smole privedu kraju, dolaze na pr. u obzir neutralne soli u prahu i metalni oksidi, neutralne soli alkil-sumporne kiseline i aromatični sulfochloridi.

Ove materije ili se same za sebe ili u vezi sa prema kiselinama postojnim materijalom za punjenje, kao što je kvarcno brašno, beo pesak, u datom slučaju osim tog još uz dodatak materija, koji dobro provodi toplotu i postojan je prema kiselinama, kao na pr. silicium, legure siliciuma i grafit, pomešaju se sa fenol-aldehidnom veštačkom smolom. Ščvršćavanje mase biva na običnoj temperaturi. Jedna mala količina gore pomenutih neutralnih materija, na pr. 1% od celokupnog kita ili mase za premazivanje dovoljna je za očvr-

ščavanje mase na sobnoj temperaturi. Količine prema kiselinama postojnjih materija za punjenje, koje se dodaju fenol-aldehidnoj veštačkoj smoli, podešavaju se prema čvrstoći krajnjih proizvoda i mogu varirati u velikim granicama. Ako treba na pr. spravljati masu za premazivanje, onda se upotrebljava jedna smeša od oko 100 delova materijala za punjenje i oko 60–80 delova tečne fenol-aldehidne veštačke smole. Mase za kit mogu se na pr. dobiti sa oko 100 delova sredstava za punjenje i 20–30 delova tečne fenol aldehidne smole. Ovakvim masama spravljeni lepovi (spojevi) zaštitni slojevi ili premazi čvrsti su, tvrdi i postojni prema priliku, otiranju i kiselinama. Jedno naročito preimrućstvo prema veštačkim masama, koje su dodatkom kiselih materija postale čvrste, sastoji se u tome, što se sa ovim novim masama može da radi i na metalnim površinama, pošto ih one ne nagrizaju.

Primeri:

1. 10 delova sišno sprašenog titan sulfata, 45 delova amorfne siliciumove kiseline i 45 delova kvarcnog brašna pomešaju se, a zatim se zamese sa tečnom fenol-formaldehidnom masom u jedan plastičan za rad podesan malter, koji sasvim pouzdano postaje čvrst u roku od 24 časa.

U mesto titan-sulfata mogu se upotrebili kao dodatak i druge materije, kao na pr. mangan-oksid, olovo-dioksid, neutralni persulfati, toluolsulfo-hloridi itd.

