

KRALJEVINA SRBA, HRVATA I SLOVENACA

KRALJEVINA SRBA, HRVATA I SLOVENACA

UPRAVA ZA ZAŠТИTU

INDUSTRISKE SVOJINE

KLASA 40 (3)



INDUSTRISKE SVOJINE

IZDAN 1. AVGUSTA 1924.

PATENTNI SPIS BROJ 2430.

**PATENTNI SPIS BR. 2000.**

Firma Lohmann Metall, G. m. b. H., Neuköln, Nemačka.

Postupak za proizvodjenje proizvoljno velikih komada volfram— ili molibden— karbida.

Prijava od 30 septembra 1921. Važi od 1 avgusta 1923.

Pravo prvenstva od 16 aprila 1914. (Nemačka)

Već su pravljeni opiti, da se metalni karbidi, naročito volframski ili molibdenski karbidi, naprave korisni za industriske celji.

U glavnom su izvodjeni ovi opiti radi toga, što volframski ili molibdenski karbidi imaju veliku tvrdoću, koja je utvrđenja za volframski karbid sa 9. 8 prema Mohovoj skali.

Svi opiti do sad nisu bili izvodljivi na ekonomni način iz tog razloga, jer je dobijanje volframovog karbida po do sad poznatom načinu, vrlo teško i skopčano sa velikim troškovima.

Tako su se mogle do sad topljenjem volframa u ugljenim sudovima pomoći električnog luča postići samo vrlo male količine kuglica od 0.2 do 0.5 m. m. u prečniku.

Tako malo iskoriščavanje dobijalo se iz tog razloga, jer električna energija, koja je iskoriščavana u luku za proizvodnju toplote, nije sprovedena kroz ugljeni sud, koji najbolje sprovodi struju.

Ovaj način je naznačen time što se ovi karbidi proizvode u proizvoljnim količinama u pećima za otpor sa cevima od ugljena.

Svi opiti, koji su do sada pravljeni, da se u peći za otpor sa cevima od ugljena proizvede volfram-karbidi nisu uspeli radi toga, što nije pošlo za rukom, da se u tim pećima proizvede potrebna temperatura. Iz tog razloga us-

pevalo je samo neko cementiranje nadodavanje ugljenika volframu (vidi amerik. patentni spis 102399) ali time nije bilo moguće, da se dobije potpuna tvrdoća karbida i neki potpuno ravnomeran produkt.

Ovim se apsolutno ne može postići topljenje.

Topljenje se postiže ovim načinom time, što se proizvodnja odn. rastapanje karbida iz kiselinskih anhidrida ili oksida, kojima se dodaje potrebna količina uglja u prašku, preduzima u nekom ugljenom sudu u otporničkoj peći sa ugljenom cevi, čiji se nastavci za dovodenje struje sastoje takodje iz ugljenika. Tako je postalo moguće da se rastopi na jedan put više kilograma volframskog karbida ili molibdenskog i da se dobija jedan apsolutno ravnomeran produkt sa najvišom tvrdoćom i što se može postići.

**PATENTNI ZAHTEV:**

Način za proizvodnju proizvoljno velikih komada volframskog ili molibdenskog karbida, naznačen time, što se volframski ili molibdenski anhidrid ili oksid, kome se dodaje potrebna količina uglja u obliku praška, zagreva u jednom ugljenom sudu u otporničkoj peći sa ugljenom cevi, čiji se nastavci za dovodenje struje sastoje takodje iz ugljenika, do potpunog postizanja topljenja.

Din. 2



