

KRALJEVINA JUGOSLAVIJA

UPRAVA ZA ZAŠTITU

Klasa 12 (1)



INDUSTRISKE SVOJINE

Izdan 1 februara 1933.

PATENTNI SPIS BR. 9523

Société de Recherches et d' Exploitations Pétrolifères, Paris,
Francuska.

Aktivni ugljen za sušenje zraka i vlažnih plinova, kao i postupak za izradbu takvoga.

Prijava od 6 novembra 1930.

Važi od 1 aprila 1932.

Traženo pravo prvenstva od 25 novembra 1929 (Francuska).

U industrijalnim se pogonima dade sušenje zraka ili plinova postići njihovim provadanjem kroz slojeve higroskopskih kemičkih supstanci, kao klorkalcija, bakrenog sulfata, ili provadanjem kroz apsorbirajuća pozorna tjelesa, kao gel od silicija, čiji je afinitet za vodenu paru poznat.

Naprotiv se do sada izradeni aktivni ugljeni, akoprem su vrlo porozna tjelesa, nijesu mogli upotrebljavati industrijalno za sušenje zraka ili plinova. Premda ovi ugljeni imaju visoku sposobnost apsorpcije za organske pare, pokazuju za vodenu paru samo vrlo ograničenu apsorpcionu snagu; ova je činjenica, kako su pokazali razni autori, u vezi sa vrlo neznačnom apsorpcionom toplinom kod apsorpcije vodene pare po aktivnim ugljenima.

Nadalje aktivni ugljeni apsorbiraju kod normalnog trajanja doticaja vodenu paru samo vrlo sporo i nepotpuno, tako da je stupanj osušenja vrlo dalek od potpunoga, a to već i na početku apsorpcije. Izoterma apsorpcije aktivnih ugljeni za vodenu paru ne pokazuje jasne točke preloma, sasvim protivno držanju kod apsorpcije organskih rastapala pod istim uvjetima.

Pronalazak se sastoji iz postupka za obradivanje aktivnih ugljeni kakove god provenijencije radi povišenja njihove apsorpcione sposobnosti za vodenu paru. Prema pronalasku obradivani ugljeni, dopušavaju skoro potpuno osušenje zraka ili plinova, te njihova izoterma apsorpcije za vodenu paru pokazuju pri tom izrazitu i vrlo viso-

ku točku preloma. Obrtna uporaba ovakvih ugljena za sušenje zraka ili plinova znači bitni tehnički napredak prema uporabi prije uporabljenih sredstava, kao kemičkih sredstava za odvodnjavanje, gel od silicija i t. d., jer je s njima omogućeno ne samo potpuno, već istodobno vrlo gospodarstveno osušenje.

Za apsorpciju vodene pare prikladni aktivni ugljeni dobivaju se prema pronalasku tako, da se na po poznatim postupcima dobivene aktivne ugljene postupa sa rastopinama higroskopski i odvodnjivo djelujućih agencija, kao na pr. sa klorkalcijem, cinčanim, željeznim, magnezijskim, aluminijskim klorirom; bakrenim, natrijskim sulfatom; kalcijskim karbonatom; sumpornom, fosforom kiselinom; glicerinom itd.

Ovo se postupanje provodi prepostavno kako slijedi:

Prije aktivirani ugljen, možda u obliku zrnaca ili u kojem god drugom obliku, impregnira se hladno sa rastopinama prikladne koncentracije jedne od prije spomenutih agencija. Impregnacija se dade provesti i u toplini, uz kuhanje i pri podtlaku ili pri atmosferskom tlaku.

Koncentracija rastopine higroskopskih supstanci zavisi od naravi ugljena, na koji se postupa i o svrsi, za kojom se u stanicu slučaju ide. Općenito se ali može reći, da se svršishodno redovito neće smjeti prekoračiti koncentracija, kod koje obradivani ugljen poslije osušenja sadrži više nego 30% težine higroskopske supstancije.

Iza impregnacije pušta se ugljen dobro iskapati i osušiti.

Drući načini izvedbe nazočnoga pronalaška sastoje se u tom, da se u aktivni ugljen utjelove takove kemičke supstancije, koje uslijed njihove međusobne reakcije čine, da se stvaraju prije spomenuta higroskopska sredstva. Impregnacija sa ovim kemičkim supstancama ili sa odvodnjivim sredstvima dade se izvesti i prije ili za vremena aktiviranja, koje se izvada poznatim metodama. Pri tom je svrshishodno, da se poslije aktiviranja ugljen samo toliko pere, da ostane još uvijek dosta impregniran sa odvodnjivim sredstvom. Ugljen se onda kao naprvo suši.

Ovako preparirani ugljeni pokazuju u svojoj izotermi apsorpcije za vodenu paru jasnu i vrlo visoku točku preloma. Pošto ugljeni, na koje se nije postupalo, ne pokazuju takove točke preloma, biti će, da se nastajanje ove imade pripisati sjedinjenju apsorpcionih svojstava ugljena i odvodnjivih svojstava impregnacije, jer inertna, porozna tjelesa, kao plavac itd. koja su bila podvrgнутa jednakoj impregnaciji sa istim odvodnjivim sredstvima, ne omogućuju potpunu i istovremeno gospodarstvenu apsorpciju vodene pare u granicama, koje bi bile prispolobive sa onima aktivnog ugljena, te njihova izoterma apsorpcije pod jednakim prilikama ne pokazuje jasne točke preloma. Iz toga se mora zaključiti, da je ugljen, na koji se je postupalo prema pronalašku, dobio posve nova svojstva, te se prikazuje kao novi proizvod.

Svojstva ovoga novoga proizvoda biti će da se moraju svesti na slijedeći fenomen:

Higroskopske supstance prouzrokuju ja-

če sniženje napetosti pare vode, koja se kondenzira u kapilarima aktivnoga ugljena, a otuda nastaje primjereno povišenje sposobnosti kondenzacije ovih kapilara za vodenu paru.

Gospodarstveno znamenovanje novoga postupka počiva nadalje na tom, da se s njim dade proizvadati ugljen, koji se može potpuno regenerirati jednostavnim grijanjem, grijanjem u vakuumu ili grijanjem pomoću struje vrućega plina ili grijanjem u takovoj struji. Za grijanje je na pr. prikidan zrak, ugrijan na 150° C.

Pokazalo se je nadalje, da se ovaj ugljen dade neograničeno mnogo puta gore navedenim načinom regenerirati, a da time njegov aktivitet ili njegova sposobnost odvodnje ništa ne gube.

Patentni zahtjevi:

1. Postupak za proizvađanje aktivnoga ugljena za sušenje zraka, vlažnih plinova i sl. naznačen tim, što se ugljen prije, za ili iza njegovog aktiviranja impregnira sa higroskopskim i odvodnjivim tvarima, kao klorkalcijem, cinčanim, željeznim, magnetičkim, aluminijskim klorirom; bakrenim, natrijskim sulfatom; kalcijskim karbonatom; sumporom, fosfornom kiselinom; glicerinom itd. ili sa tvarima, koje uslijed međusobne reakcije tvore ovakove odvodnjive tvari.

2. Postupak prema zahtjevu 1, naznačen tim, što se higroskopske i odvodnjive tvari odn. one tvari, koje nastaju uslijed međusobne reakcije ovih, impregniraju u ugljen u obliku rastopina, iza čega se ugljen osuši.