

KRALJEVINA SRBA, HRVATA I SLOVENACA

UPRAVA ZA ZAŠTITU

Klasa 39 (2)



INDUSTRISKE SVOJINE

Izdan 1. Marta 1929.

PATENTNI SPIS BR. 5659

Société Nobel Française, Pariz.

Postupak za izradu plastičnih masa iz otrvrdnutog kazeina.

Prijava od 18. jula 1927.

Važi od 1. decembra 1927.

Traženo pravo prvenstva od 2. novembra 1926. (Francuska).

Izrada materije u vidu veštačkog roga oslavljena je mlevenjem kazeina u prahu sa vodom pri čem se ova homogenizirana masa podvrgava dejstvu toploće i pritiska. Dobiveni predmeli se najzad impermeabiliziraju i otrvdnjavaju više ili manje dugim polapanjem u kupalilu formaldehida, našla se isti suše da bi se izbacila upijena voda. Stvrdnjavanje kazeina ovim postupkom ima tu nezgodu, što je sporo a iz razloga što prodiranje formaldehida kroz masu traje dugo, tako da je praktično nemoguće do srži natopili ovom tečnošću ploču od 15 mm. debljine, te zato rok isporuke ovih ploča traje 8 do 10 meseci. Uz to ovaj postupak daje masu, čija sredina nema isti sastav kao i spoljni delovi i ova nehomogenost stvara unutarnje napone, koji mogu učiniti da predmet prsne.

Ove nezgode su od samog početka fabrikacije materije od tvrdog kazeina postale fabrikante, da traže postupak, koji će omogućiti uvođenje kakvog elementa, koji vrši stvrdnjavanje pre mlevenja. Ali li do sad predlagani postupci nisu se mogli primeniti u industriji ili pak dobiveni proizvodi nisu imali obične osobine veštačkog roga.

Predlagano je već, da se kazeinu u prahu doda tri-oksi-metilen razređen u vodi za kvašenje. Ali sva zrna kazeina ne dolaze u dodir sa agensom nerastvorljivosti i ne bivaju prožeti tečnošću. Odavde se dobija granulozna materija, izmešana sa česticama

tri-oksi-metilena, što joj daje loš izgled, i ova je materija lomljiva, nemoguća za oblikovanje i nadima se potopljena u vodi.

Drugi postupak predlaže upotrebu smeše iz glicerina rastvora u vodi heksa-metilenatetraminskog za polapanje kazeinskih zrna. Dobivena materija je homogena i ima običan izgled otrvrdnutog kazeina, ali dodavanje glicerina masi sprečava sušenje, te masa ostaje meka. Masa nije dovoljno načinjena nerastvorljivom i nadima se u vodi, pošto tetramin-heksa-metilen ne oslobađa formaldehid u dovoljnoj količini, da bi se time masa učinila nerastvorljivom čak i pod dužim dejstvom toploće.

Zatim je još predlagano da se para-formaldehid tretira sumpornom kiselinom ili mravljom kiselinom, pošto je zadatak ovoj obradi da dà otrvrdnutu materiju i čije je dejstvo onda, kad masa postane plastična i čim se završi kvašenje. Ovako obrađeni para-formaldehid preobraća se u zrnasti proizvod i nerastvorljiv u vodu; njegova emulzija u vodi za polapanje kazeina u prahu daje proizvod nehomogen, izmešan zrnima para-formaldehidom i ima velike nezgode, jer je propusljiv za vodu, koja ga razmekšava nadimanjem.

Ovaj pronađak omogućava industrijsko dobijanje a za kratko vreme, savršenu imitaciju veštačkog roga od otrvrdnutog kazeina. Postupak se sastoji u tome, što se kazeinu u prahu dodaje trgovinski formaldehid (formalin 40%), koji je potreban za

njegovo olvrđavanje ili svako drugo telo, koje može proizvesti formaldehid ili koje dejstvuje kao formaldehid prema kazeinu (količina za dodavanje zavisi od željene tvrdoće za krajnji objekat), pri čem se vodi računa, da to dodavanje bude na niskoj temperaturi u prisustvu kakavog hemijskog agensa, koji može usporiti otvrđivanje, koje nastupa usled formalina, za vreme potrebno za izvođenje plastifikacije i kalupljenja.

Za otvrđivanje potrebnii formaldehid može se dodati u vidu podajnog formalina, tri-oksi metilena, u bisulfitnoj kombinaciji. Utvrđeno je, da je proces formaliniranja kazeina dosta usporen izvesnim telima sa slobodnim alkoholnim funkcijama, kao što su primarni mono-alkoholi iz masnih i aromatičnih serija.

Tako isto je pronađeno, da su plastične osobine materija poboljšane dodavanjem kakvog trećeg hemijskog agensa, kome je cilj da precipitira nadimanje zrna i kazeina i olakša prodiranje formaldehida. Kao agensi za nadimanje služe alkalije, karbonati, fosfati, borali i alkalni fluoridi.

Primer: 100 kg. kazeina ravnomerno se kvase na niskoj temperaturi sa sledećom smešom: trgovinski formalin: 8 litara, etil-alkohol 10 litara, kauslična soda 500 grama, zatim se drobi, sve stavlja u presu, presuje na hladno, podiže pritisak, zatim povećava

temperaturu do 95°—100°C. Posle hlađenja dobija se potpuno homogen blok, polu prozračan, koji treba nekoliko dana samo za sušenje. Ovo vreme se može skratiti ako se blok usitni testerom.

Po sebi je jasno, da se dodavanjem masi obojenih pigmenata ili rastvorljivih boja može dobiti svaki dekorativni efekat, koji se obično želi u fabrikaciji plastičnih materija.

Patentni zahtevi:

1. Postupak za izradu plastičnih materija od otvrđnutog kazeina, naznačen time, što se potrebna količina formaldehida ili druga materija potrebna za oslobođanje istog ili koje dejstvuje kao formaldehid na kazein meša na hladno sa kazeinom u prisustvu primarnih mono alkohola iz masnih ili aromatičnih serija, da bi se usporilo formalinisanje kazeina.

2. Postupak po zahtevu 1, naznačen time, što se formalin izmešan etil-alkoholom meša na hladno sa kazeinom u prahu.

3. Postupak po zahtevima 1 i 2, naznačen time, što se jedan ili više agensa za nadimanje mešaju sa kazeinom.

4. Postupak po zahtevima 1—3, naznačen time, što se sastavne materije mešaju na hladno, zatim na hladno presuju i potom zagrevaju.

5. Postupak po zahtevima 1—4, naznačen time, što se boja dodaje u toku procesa.

Primer: 100 kg. kazeina ravnomerno se kvase na niskoj temperaturi sa sledećom smešom: trgovinski formalin: 8 litara, etil-alkohol 10 litara, kauslična soda 500 grama, zatim se drobi, sve stavlja u presu, presuje na hladno, podiže pritisak, zatim povećava

temperaturu do 95°—100°C. Posle hlađenja dobija se potpuno homogen blok, polu prozračan, koji treba nekoliko dana samo za sušenje. Ovo vreme se može skratiti ako se blok usitni testerom.

Po sebi je jasno, da se dodavanjem masi obojenih pigmenata ili rastvorljivih boja može dobiti svaki dekorativni efekat, koji se obično želi u fabrikaciji plastičnih materija.