

KRALJEVINA JUGOSLAVIJA

UPRAVA ZA ZAŠTITU

Klasa 48 (2)



INDUSTRISKE SVOJINE

Izdan 1 jula 1933.

PATENTNI SPIS BR. 10181

Ing. Ow-Eschingen Max, hemičar, Wien, Austrija.

Postupak za izradnju čvrsto prianjajućih gustih metalnih prevlaka na gotovim predmetima, a da ne menjaju svog oblika za vrijeme prevlačenja metalom.

Prijava od 9 oktobra 1931.

Važi od 1 septembra 1932.

Patentom br. 6969 dokazano je, da se mogu prevući gumeni predmeti prevlakom od metala na taj način, da se gumeni predmet nabubri u nekoj tekućini, u kojoj je rastopljeno neko redukcijono sretstvo, koje ne sprečava nabubrenje, već prodre u nabubreno tijelo, koje ga pri posušenju, dakle pri unazadenju nabubrenja, pridrži u površnom sloju, uslijed čega se pri nadnrom umakanju tako pripravljenog predmeta u redukcijonu kupelji ili rastopinu neke metalne soli otačoži uz površinu tog predmeta čvrsto prianjajuća metalna prevlaka.

Pokušavalo se je, da se ta osnovna ideja metalizovanja upotrebi i za metalizovanje drugih nabubrvih tvari, što je i uspjelo nakon mnogih i dugotrajnih pokusa.

Medutim nije moguće, da se upotrebi postupak za metalizovanje gumenih predmeta bez svake varijacije i za svaki drugi nabubrivi materijal, jer svaki materijal ne podnosi postupanje sa reagensijama, koje su zgodne za predmete od gume, ili da različito formisani predmeti pri tome ne pridrže svog oblika, ili da se na nekojim uopće ne može postići otakoženje čvrsto prianjajuće metalne prevlake.

Bili su dakle potrebni dugotrajni pokusi, dok se je ustanovilo, koji uslovi su potrebni za pojedine grupe nabubrvih tvari, da se na njima otačoži čvrsto prianjajuća metalna prevlaka na jednostavan i za rad na veliko zgodan način a da se pri-

tome ne ošteti materijal i da predmeti pri tome ne gube svoj izvorni oblik.

Predmet ovog pronašlaska sastoji se u tome, da se može svako tijelo, koje se može nabubriti, upotrebom zgodnog sretstva za nabubrenje u vezi sa ispravnim redukcijonim sretstvom pod zgodnom temperaturom i upotrebom shodne redukcione kupelji od metalnih soli, prevući čvrsto prianjajućom prevlakom od metala, a da se pri tome ne ošteti materijal i ne mijenja oblik predmeta.

Pri tome je još potrebno, da se uzme obzira za svaku veliku grupu materijala na osobine pojedinih masa, koje, premda se sastoje od istih osnovnih tvari, su dopunjene gotovo redovito različitim dopunskim sretstvima i izvedene na različiti način tako, da ne pokazuju sve osnovne tvari vazda iste osobine.

Moguće je na pr. da se pod imenom galalit poznati kondenzacioni produkati kaseina, pomoću rastopine od 3—4% hydrochinona u vodi i neke amonijakalne srebrne rastopine, pod 60° C, providi čvrsto prianjajućom dobro vodljivom srebrnom prevlakom. Drugi produkti kaseina, kao na pr. pod nazivom akalit ili faturan poznate mase, kao i kondenzacioni produkati bjelančevine, ne podnaju takav postupak. Za te proekte potrebna je 3—4% na redukcijona rastopina, koja se sastoji od mješavine od 90 djelova metola (sum-porkisela sol methylparaamidophenola) i 10 djelova natrijevog sulfita i vode pod

30° C, čijem djelovanju se podvrgnu po-prečno 10 minuta, zatim naknadno pomnjivo posuše i umče u redukcijenu kupelj od metalne soli (slabu amonijakačnu srebrnu rastcpinu).

Treba da se istakne, da se mogu navedeni podaci prema različitim produktima u svakoj grupi prema potrebi mjenjati, pa su moguće i druge kombinacije redukcionih sretstava, ali nisu svrshodne.

Za kondenzacione produkte phenolformalina potrebna je redukcijona rastopina brenzkatechina u acetonu; za produkte, koji su napravljeni na bazi skrućenog tutkala ili gelatinske mase, potrebna je redukcijona rastopina koja se sastoji od mješavine jednakih djelova hydrochinona i paraamidophenola u 50% aethylalkoholu.

Na taj se način mogu naći za sve grupe nabubrivilih tvari prema načelima ovog pronalaska redukcijone rastopine, koje dopuštaju čvrsto prianjajuće otaloženje metala na predmetima i to u takovo debljini, da je potreban naknadni galvanski postupak za pojačavanje metalnog sloja samo u vanrednim slučajevima veće upotrebljivosti.

Prirodno, da nije moguće, da se ovde navedu sva tječa, koja se mogu metalizovati po opisanom postupku. Isto se ne mogu ograničiti niti sva nabubriva i redukciona sretstva. Moguće je samo, da se navedu kao primjeri pojedine grupe materijala, koje su zgodne za ovaj postupak. Tako mase, koje se mogu zgodno prevući metalnom prevlakom su na pr. ove:

Kasein, bjelančevina, kondenzacioni produkti formalina, kondenzacioni proizvodi phenol formalina, produkti koji su izvedeni na osnovi tutkala ili gelatina, kondenzacioni proizvodi amino tijela sa aldehydima, ili ketonima, u kratko, sve na kolloidalnoj osnovi dobivene mase i na njih proizvedeni materijal.

Kao svrshodna redukcijona sretstva treba da se naznače ona, koja proizlaze iz

aromatičnog reda, kao dioxybenzoli i trioxypybenzoli, amidophenoli i njihovi derivate; i nekoja redukcijona sretstva naphtalinovog reda su upotrebljiva.

U svrhu objašnjenja postupka metalizovanja, neka je ovde naveden slijedeći primjer:

Neki polirani predmet od galalita umoči se nakon očišćenja od masnih tvari u 3 do 4%-nu vodenu rastopinu hydrochinona, dobro se posuši i zatim stavi u neku redukcijonu rastopinu metalne soli (na pr. amonijakačnu rastopinu srebra pod 60° C). Čvrsto prianjajući metal će se odmah otaloziti. Nakon što se je taj postupak tri puta ponovio, biti će predmet posvema metalizovan. Kada se metal dobro otare pokazati će visoki sjaj.

Ako nije potrebno, da se cijeli predmet prevuče metalnom (srebrnom) prevlakom, prekrivaju se ona mjesta, koja treba da ostanu prosta od metala, na pr. nekim lakovom od acetylcelulose.

Pri tome će se prevući metalom ujedno i ta lakovom prekrivena mjesta, ali se može lako sa na njemu otalozrenom metalnom prevlakom lako otstraniti umočenjem u toplu vodu.

Patentni zahtjev:

Postupak za izvedbu čvrsto prianjajućih metalnih prevlaka na gotovim predmetima bez promjene njihovog oblika za vrijeme metalizovanja, naznačen time, što se predmeti od masa, koje su napravljene na kolloidalnoj osnovi, kao kaseinske i bjelančaste mase, vještačke smoje i sl. slabo nabubre pomoći nekog nabubrivilog sretstva, u kojem je rastopljeno jedno redukcijono sretstvo koje ne sprečava nabubrenje, našto ostane nakon posušenja, redukcijono sretstvo čvrsto spojeno sa površnim slojem predmeta te se nakon umočenja u neku redukcijonu rastopinu metalne soli otalazi čvrsto prianjajuća metalna prevlaka na predmetima.