

KRALJEVINA SRBA, HRVATA I SLOVENACA

UPRAVA ZA ZAŠTITU

KLASA 40 (3)



INDUSTRIJSKE SVOJINE

IZDAN 15. MARTA 1925.

PATENTNI SPIS BROJ 2624.

Richard mesrSaeuher, fabrikant, Butzbach i Firma Carl Cauzler, Düren,
Rheinland, Nemačka.

Legura za autogeno zavarivanje bakrom.

Prijava od 2. aprila 1923.

Važi od 1. novembra 1923.

Autogeno zavarivanje bakrom i bronzom primenom legure bakra fosfora kao srestvo za zavarivanje, činilo je do sada u toliko teškoće, da je pri tome bila potrebna naročita velika umešnost onoga koji zavariva, da bi otstranjivao uticaj šljake iz liva za zavarivanje, koji prirodno utiče na čvrstoću zavarivanja.

Pronalazači su utvrdili, da ove pojave, koje smetaju treba pripisati nečistoćama bakra koji se upotrebljava za leguru koji sam u neznatnoj meri ima gore pomenute nedostatke, i da se postižu znatno bolji rezultati zavarivanja, ako se upotrebni za leguru što je moguće više hemijski čisti bakar, i to kao što je najbolje pronađeno elektrolitni bakar.

Za zavarivanje bakrom koristan je mali dodatak od prilične do 1.5% kakvog plemenitog metala na pr. srebra ili zlata, kod zavarivanja bronzom na isti način dodatak do 2% poluplemenitog metala na pr. kalaja ili nikla.

Drugo srestvo za zavarivanje jeste prima na određenih pasta za zavarivanje, koje treba dodati pri radu zavarivanja, i to je nadjeno,

da naročito dejstvuju jedinjenja bora i hlora. Primer takve paste za zavarivanje jeste smeša borne kiseline i hlorovodonicične kiseline u istim delovima koja mnogo poboljšava i olakšava zavarivanje.

PATENTNI ZAHTEVI:

1). Legura za autogeno zavarivanje bakrom i bronzom, naznačena time, što se sastoji od što je moguće više čistog (+elektrolitičnog) bakra, koji je u leguri sa neznatnim količinama fosfora i plemenitih metala ili poluplemenitih metala.

2). Legura prema zahtevu 1, naznačena time što dodatak plemenitog metala iznosi ed prilične 1,5% kod zavarivanja bronzom.

3). Legura prema zahtevu 1, naznačena time, što dodatak poluplemenitog metala iznosi od prilične 2% kod zavarivanja bronzom.

4). Legura prema zahtevu 1—3, naznačena time, što se dodaje srestvo za zavarivanje kod legure prema zahtevu 1—3, koje se sastoji iz jedinjenja bora i hlora.

