

KRALJEVINA JUGOSLAVIJA

UPRAVA ZA ZAŠTITU

Klasa 38 (2).



INDUSTRISKE SVOJINE

Izdan 1 aprila 1934

PATENTNI SPIS BR. 10797

Grečl Pavao, stolar, Vukovar, Jugoslavija.

Postupak, kojim se manje vrednim vrstama drveta ili veštačkim drvenim materijama daje izgled plemenitih vrsta drveta, mramora ili kosti.

Prijava od 7 septembra 1933.

Važi od 1 novembra 1933.

Manje vredne vrste drveta ili veštačke drvene mase nisu do sada dolazile u obzir za izradu skupocenog nameštaja, jer se spoljna površina drveta nije mogla obraditi tako, da bi davana estetski izgled, pošto su se ispod polirane površine jasno razabirali godišnjaci, karakteristični za ove vrste drveta, ili struktura veštačkih masa, a u slučaju da se je površina premazivala bojama ili lakom, opet se je dobivao izgled predmeta izrađenog od manje vrednog jeftinog drveta.

Pronalasku je cilj, da ukloni ove nedostatke i da omogući upotrebu jeftinijih vrsta drveta, ili veštačkih drvenih masa, za izradu skupocenog nameštaja, ukrasa (kvaka, brava i t. sl.), lustera itd., a da se ipak dobija izgled predmeta izrađenih od plemenitih vrsta drveta mramora ili kosti. Na taj način omogućice se široka primena jeftinijih vrsta drveta, a kako su opiti pokazali, gornja prema pronalasku obrađena površina manje vrednog drveta, pokazuje sve odlike tvrdog plemenitog drveta, jer gornji sloj ne otpada ni kod jačih namernih udara, tako da se ovim pronalaskom poboljšava u znatnoj meri i kvalitet manje vrednih vrsta drveta.

Ovaj cilj postiže se na taj način, što se blanjanjem ili na srugu obrađene površine manje vredne vrste drveta, na pr. čamovina ili bukovina, ili pak drvene veštačke mase, prevuku na izglačanoj površini jednim osnovnim slojem prozračne politure, pa pošto se isti osuši i stvrde nanesi se na njega tri do četiri sloja obojene alkoholne bajce, sa dodatkom potreb-

ne količine šelaka, pri čemu se ovi slojevi nanose jedan na drugi dok su još mokri, tako da se oni mesimično međusobno slivaju jedan u drugi, čime se postižu šare i refleksi, koji pokazuju sve karakteristike plemenitog drveta. Tako se na pr. efekat ružinog drveta, na bukovini, postiže na taj način, što se na izglačanu površinu bukovog drveta naneše sloj prozračne politure. Pošto se taj sloj osuši i stvrde nanesu se na njega 3 sloja napred pomenute bajce, od kojih je jedan sloj tamnije žut, drugi crvenkast, a treći plav. Pošto su ovi slojevi naneseni na suvoj žučkoj polituri, a kako su naneseni jedan na drugi dok su još bili mokri, to se donivaju četiri tona, jer mesimično slivanje plave i žute boje daje zelenkast ton. Na ovaj način dobivaju se na pr. nijanse žute, plave, crvenkaste i zelenkaste boje, koje svojim šarama potpuno imiliraju prirodne šare ružinog drveta. Ali kako su ovi slojevi, posle stvrđnjavanja, različito debeli, vrši se glaćanje pomoću u vodi namočenog papira za brušenje, a posle se površina prevuče nekim sjajnim slojem, na pr. lakom, politurom ili sl.

Međutim da bi se omogućila imitacija i drugih vrsta plemenitih drveta, zatim mramora ili kosti, postupak prema ovom pronalasku može se izvoditi i na sledeći način: Na izglačanu površinu manje vredne vrste drveta ili veštačke drvene mase, naneše se sloj boje, koji se na zraku brzo suši i stvrđnjava, a koji svojom bojom odgovara osnovnoj boji imitacije, koja se želi postići. Na ovaj sloj, pošto

se isti osuši, stvrdne i izglača nanose se obojene šare plemenitog drveta, mramora ili kosti, pa se posle osušenja izglača i prevuče slojem laka, politure ili t. sl.

Osnovni sloj nanosi se u onoj boji, koja prevladava u šari koja se želi postići, pri čemu sloj mora biti tako sastavljen da on potpuno prianja uz osnovu i da posle osušenja postane čvrst. Kao osnovni sloj upotrebljava se smeša sikativa, terpentina, laka i osnovne boje u omjerima, koji su svakom stručnjaku poznati. Kad je ovaj sloj osušen i tvrd, izglača se papirom za brušenje ili t.s.l., tako da površina postane glatka skoro kao staklo. Sada se na ovaj sloj nanose boje različitih niansa. Ove boje su prozračne što se postiže mešanjem boja sa nitroceluloznim lakom ali mogu se upotrebiliti i obične jače razređene boje, ili uopšte sve vrste boja, koje su providne i koje se međusobno mogu mešati slivanjem, pri čemu se pojedini slojevi tih boja nanose jedan na drugi dok su još mokri. Tako se na pr. za dobijanje šare kavkaskog oraha nanosi na osnovni, slvrdnuti i izglačani žućasti sloj 3—4 sloja prozračne smeđe boje tako da se još mokri slojevi mestimično slivaju jedan sa drugim, jer se baš ovim slivanjem obražuju šare, koje daju sve efekte i reflekse kao i prirodno drvo kavkaskog oraha. Pošto se ovi slojevi osuše oni se izglačaju sa u vodi namočenim papirom za brušenja, pa se posle prevuka sjajnim slojem laka ili t.s.l.

Razume se da se izborom različito obojenih slojeva, koji se međusobno i meštimično slivaju, mogu postići rasličiti efekti kojima se podražava izgled plemenitih vrsta drveta, mramora ili kosti.

Razume se da su napred navedeni slučaje-

vi navedeni samo radi primera a osim toga se mesto nitroceluloznih lakova, bajca i politure mogu upotrebjavati i svi drugi slični proizvodi, koji svojim svojstvima odgovaraju za upotrebu kod postupka prema ovom pronalasku, a da se time ne izide van okvira ovoj pronašački.

Patentní žádost:

1) Postupak, kojim se manje vrednim vrstama drvela ili veštačkim drvenim masama daje izgled plemenitog drveta, naznačen time, što se izglačana površina manje vrednog drveta ili veštačke drvene materije prevuče slojem politure ili sl., na koji se, pošto se osuši, nanese više slojeva prozračne obojene bajce, pri čemu se ovi slojevi nanose jedan na drugi dok su još mokri, tako da se mestimičnim slijanjem postižu šare plemenitog drveta, i što se posle osušenja ovih slojeva njihova površina izglača sa u vodi namoćenim papirom sa brušenje ili t.sl. i prevuče sjajnim slojem laka, poluture ili t.sl.

2) Postupak, kojim se manje vrednim vrstama drveta ili veštačkim materijama daje izgled plemenitog drveta, mramora ili kosti, naznačen time, što se na izglačanu površinu manje vrednog drveta ili veštačke drvene mase nanosi sloj boje, koji se na zraku suši i stvrđne, a na koji se, pošto se isti osuši i izglača, nanose dok su još mokri, različito obojeni prozračni slojevi laka ili tome slično, tako da se njihovim mestimičnim i međusobnim slijanjem obrazuju šare plemenitog drveta, mramora ili kosti, koji se, pošto se osuše izglačaju sa u vodi namočenim papirom za brušenje ili t. sl., a zatim prevuče sa sjajnom prozračnom preylakom.