KRALJEVINA SRBA, HRVATA I SLOVENACA

UPRAVA ZA ZAŠTITU INDUSTRISKE SVOJINE

Klasa 67 (2) Izdan 1. Januara 1927.

PATENTNI SPIS BR. 4002

Ivan Hrdlička, građevinski palir, Beograd.

Postupak za spravljanje smese za izradu tocila.

Prijava od 3. septembra 1925. Važi od 1. decembra 1925.

Predmet ovoga pronalaska sastoji se u spravljanju smese za izradu tocila, koji svojim dobrim osobinama prevazilazi sve do sada u upotrebi.

Sam postupak je sledeći:

Smeša od po 250 gr. šmirglovog praška finoće 0, 00, 000, 3, 5, 7 i 10 zagreva se da postane mlaka. Istovremeno se dobro ukuva smeša od 1.40 dl. firnaisa I lanenog, sa 30 gr. finog kalofonijuma sa nešto gutaperke.

U ovako vrelu smešu sipa se mešavina: 10 gr. crvene krede u prahu, 10 gr. brašna od plute i izvesna količina azbesnih vlakana, a u sve to zatim uspe se mlaki šmirgelski prašak.

Ovako dobivena smesa sada je spremna za izradu tocila, kojima se pomoću kalupa može presovanjem davati željeni oblik.

Patentni zahtev:

Postupak za spravljanje smese za izradu tocila naznačen time, što se smesa sastoji iz:

7,250 gr. šmirglovog brašna finoće 0, 00, 000, 3, 5, 7 i 10;

1,40 dl. firnaisa I lanenog;

30 gr. finog kalofonijuma sa nešto gutaperke;

10 gr. crvene krede i

10 gr. brašna od plute, sa azbesnim vlaknima.

———

Din. 5.

KRALJEVINA SRBA, HRVATA I SLOVENACA

UPRAVA ZA ZAŠTITU INDUSTRISKE SVOJINE

Broj 67 (2) Izdan 1. januara 1922.

PATENTNI SPIS BR. 4002

Ivan Hrdlička, gradevinski palir, Beograd.

Postupak za spravljanje smese za izradu ploča.

Prijava od 3. septembra 1922.

Vazi od 1. decembra 1922.

Predmet ovoga pronalaska sadrži se u spravljanju smese za izradu ploča, koji svojim dobrim osobinama prevazilazi sve do sada u upotrebi.

Sam postupak je sledeći:

Smesa od po 250 gr. šmirgelovog praška broce 0, 00, 000, 3, 5, 7 i 10 zapremna se da posebno mokra, istovremeno sa dobro suhuvu smesu od 1.40 dl. finoga i lanenog, sa 30 gr. finog kalcinijuma sa nešto gutaperke.

U ovako vrelu smesu sipa se mešavina: 10 gr. crvene krede u prahu, 10 gr. braćna od plute i izvesna količina azbestnih vlakana, a u sve to zatim uspe se malo šmirgelski prašak.

Ovako dobivena smesa sada je spremna za izradu ploča, kojima se pomoću kalupa mora presovanjem davati željeni oblik.

Patentni zahtev:

Postupak za spravljanje smese za izradu ploča naznačen time, što se smesa sastoji iz:

7,250 gr. šmirgelovog brašna broce 0, 00, 000, 3, 5, 7 i 10;

1,40 dl. finoga i lanenog;

30 gr. finog kalcinijuma sa nešto gutaperke;

10 gr. crvene krede i

10 gr. brašna od plute, sa azbestnim vlaknima.