


KRALJEVINA JUGOSLAVIJA

UPRAVA ZA ŽAŠTITU



INDUSTRISKE SVOJINE

Klasa 55 (3)

Izdan 1. Decembra 1931.

PATENTNI SPIS BR. 8453

Zellstofffabrik Waldhof, Mannheim—Waldhof, Nemačka i Dr. Faust Otto, Rorschach, Švajcarska.

Postupak za spravljanje rastvora od celuloze ili celuloznih jedinjenja.

Prijava od 29. septembra 1930.

Važi od 1. februara 1931.

Traženo pravo prvenstva od 5. decembra 1929. (Nemačka).

Za spravljanje celuloznih rastvora do sad se upotrebljavao samo pamuk odn. pamukov inters ili sulfitna celuloza. Sulfatna celuloza ili natronska celuloza, koja je za mnoge druge celji toliko cenjena, do sad nije bila upotrebljiva u cilju rastvora.

Sad je pronađeno da uzrok toj neupotrebljivosti natronske odn. sulfatne celuloze za spravljanje rastvora od celuloze odn. celuloznih jedinjenja leži u neravnometnosti sastava tih celuloza, koje potiče odatle, što se za natronske celuloze u trgovini upotrebljavaju kao polazne sirovine većinom mešavine razne vrste drvela preimerno vrste borovine i čamovine. Ta neravnometnost u sastavu materije uslovljava različito vladanje raznih sastojaka vlakana u materiji prema hemiskim reagensima zbog čega nastaju nepotpuno rasavaranje, hrđava filtracija i malo korisni krajni proizvodi.

Opiti su pokazali, da se alkalno okluzirane celuloze mogu vrlo dobro upotrebiliti za spravljanje rastvora, kad se polazi od skroz jedinstvene drvene sirovine, na pr. dobro oljuštena čamovina, pa da se ova na poznati način preradi u celulozu, koja se može dobro beliti. U ostalom se može pri okluziji drveta kao i pri spravljanju rastvora postupati na poznati način. Na taj se način dobijaju i iz natronskih odn. sulfatskih celuloza rastvori na pr. bakaroksidamonikceluloza, viskoza ili celulozni acetat, koji se mogu upotrebiliti kao polpuno

ekvivalentni sa rastvorima, dobijenim od sulfitne celuloze.

Ovaj novi postupak može se izvesti na pr. na sledeći način: Drvo određeno za izradu celuloze pažljivo se sortira, tako da se na pr. upotrebljava samo čista čamovina ili samo čista borovina i t. d. Tako dobijeno drvo čiste vrste (dobro oljušteno i usitnjeno) kuva se 12—14 časova pri kakvih 170° u zatvorenom kotlu sa 5% natronskom lužinom. Zatim se dobijena natronska celuloza ispera, beli odprilike sa 7,0% Cl₂ u obliku sodium-hipohlorita, zatim se ispera, okiseli i ponovo ispera. Zatim se celuloza dovede u oblik lepenke (pape) i osuši, pa se onda može neposredno upotrebiliti za spravljanje celuloznih rastvora ili da se najpre prevede u celulozna jedinjenja (esteri ili etere celuloze i t. d.) koja treba da se rastvore.

Radi primera da se celuloza prevede u viskozu umoči se ona na poznati način u izdašnu oko 18%-nu natronsku lužinu, pa se zatim istisne lužina, dok masa ima trostruku težinu od prvobitne težine celuloze. Celuloza natopljena sa alkalijsama se razvlakna, podvrgne se uobičajnom prethodnom dozrevanju, pa se zatim sulfidiše pomoću sumpornog ugljenika (30%) i onda pri dodavanju jedke kalijumove lužine i vode dovede u rastvor. Proces rasavaranja vrši se potpuno besprekorno, dobijena viskoza je sasvim bistra.

Oblikovani (kalupljeni) predmeti izrađeni od ove viskoze potpuno su ekvivalentni u svojstvima sa predmetima izrađenim po istom postupku rastvaranja od sulfitne celuloze.

Patentni zahtev:

Postupak za spravljanje rastvora od ce-

luloze ili celuloznih jedinjenja, naznačen
time, što se kao polazna materija upotrebljava
natronska ili sulfatna celuloza, koja se može
dobro beliti, a koja je izrađena samo iz jedne
jedine vrste drveća na pr. iz dobro oljuštene čamovine.