

KRALJEVINA JUGOSLAVIJA

UPRAVA ZA ZAŠTITU

Razred 48 (3)

INDUSTRISKE SVOJINE

Izdan 1. Avgusta 1931.



PATENTNI SPIS ŠT. 8237

Dr. Kreidl Ignaz, tvorničar, Wien, Avstrija.

Postopek za izdelovanje železnih emajlov.

Prijava z dne 5. avgusta 1930.

Velja od 1. januarja 1931.

Zahtevana prvenslena pravica z dne 7. avgusta 1929. (Avstrija).

Da se napravijo emajli adherentni na železu, se navadno uporablja osnovni emajl, ki vsebuje takozvane adhezijske oxyde, karor oxyde kobalta, niklja, bakra, kroma, mangana in pod. Predmet izuma je postopek za neposredno nanašanje glazur na železo, ki so proste oxydov kobalta, niklja ali pod. V smislu izuma se spojine, ki povzročajo adhezijo emajlov na železu, nanašajo pred emajliranjem na površino železa, ki naj se emajlira, ne da bi bila potrebna glazura in visoke temperature. To omogoča izdelovanje železnih emajlov že pri žgalnih temperaturah običajnih krovnih emajlov.

Postopek v smislu izuma temelji na ugotovitvi, da je fosforna kislina sredstvo, da se dosežejo na železu adherentne prevleke, in da je vsled tega tudi sredstvo, da se že pri navadnih temperaturah nanašajo na površino železa spojine kobalta, niklja, bakra, kroma in pod., ki povzročajo adhezijo emajla. Postopek se lahko izvede že pri temperaturi zraka, in sicer nanašanje kakor tudi sušenje. Za sušenje pa so priporočljive višje temperature in sicer običajne izpod 100°C ležeče sušilne temperature v svrhu pospešenja sušilnega procesa.

V smislu izuma se nanašajo na površino železa take spojine ali soli presnovne spojine kobalta, niklja ali pod. v fino porazdeljeni obliki, ki pri zvišani temperaturi ne odcepijo nikakšnih plinov, odnosno se ne morejo razkrojili in s tem vsled odcepa plinov

razrušili emajlno glazuro, ki naj se kasneje vzge.

Tako dajejo razlopine fosforne kisline ali pseudo-razlopine n. pr. razlopine fosforne kisline soli oz. spojin nepuhtnih kislin karor fosforovokislih ali borovokislih soli kobalta, niklja in pod. ali pseudo-razlopine oxydov oz. hydroxydov v koloidalni obliki — že pri navadni sušilni temperaturi prevleke, ki omogočajo adhezijo emajla, ki naj se potem nanese oz. vzge.

V smislu izuma torej fosforna kislina, ki more očividno vsled presnove z železom, katera se vrši že pri navadni temperaturi, se pa pri navadnih zvišanih sušilnih temperaturah pospeši, tvorili netopljivo oz. težko topljivo prevleko, tvori nosilec za te spojine, ki napravijo emajle na ploskvi, ki naj se emajlira, adherentne.

Postopek v smislu tega izuma se po potrebi more izvršiti z razmeroma koncentriranimi razlopinami fosforne kisline karor tudi z močno razredčenimi razlopinami fosforne kisline, pri čemer se fosforni kislini dodajo spojine oz. soli niklja, kobalta ali pod. in se tako tvorijo razlopine fosforne kisline ali pseudo-razlopine, ki se na ploskev, katera naj se emajlira, nanesejo v tankem sloju s potapljanjem, brizganjem ali na drug način. Razlopina oz. pseudorazlopina se seveda lahko namesti oz. nanese tudi pri višji temperaturi, t. j. razlopina oziroma pseudo-razlopina se lahko pred našanjem segreje.

