

# KRALJEVINA SRBA, HRVATA I SLOVENACA

UPRAVA ZA ZAŠТИTU

KLASA 48(1)



INDUSTRIJSKE SVOJINE

IZDAÑ 1. AVGUSTA 1923.

## PATENTNI SPIS BR. 1071.

**Dr. ing. Max Schlötter, hemičar, Berlin**

Postupak za proizvodjenje gustih kalajnih taloga, koji se čvrsto prilepe.

Prijava od 11. marta 1921.

Važi od 1. oktobra 1922.

Pravo prvenstva od 15. marta 1917. (Nemačka.)

Za galvansko kalajisanje upotrebljavaju se isključivo alkalna kalajna kupatila, premda imaju pogrešku, što se tiče promenljivosti njihova sastava, lakog sundjerastog obrazovanja i slabog iskorišćenja struje. Kisela kalajna kupatila upravo uopšte nisu poznata ako se ne obazremo na sastav, koji je dao Roseleur sa natrijum pirofotatom. Jedno drugo kupatilo od Engelsa (Schlötter, Galvanostegie I., Seite 202.) sa vinskom kiselinom, nije postiglo praktičnu važnost, premda kisela kalajna kupatila imaju preim秉tvo radi svog visokog elektrohemiskog ekvivalenta. Razlog, zašto se ona ne upotrebljavaju, sastoji se u tom, da svi kalajni talozi iz kiselih rastvora, pokazuju jak kristalni oblik i da katode ne pokrivaju, nego ih prevuku, kao jednom čipkastom tkaninom. Ta se pogreška osobito onda opaža, ako se hoće gvođe (žeze) da kalajiše elektrolitički. Iz kiselog rastvora prijanja kalaj na predmet tako slabo, da se pri četkanju lako skine. Ali ne obazirući se na slabo prijanjanje kalajnih taloga, dobivenih iz kiselih rastvora, one se uopšte u galvanotehnici ne upotrebljavaju, jer naginju obliku kristalnih izrasli.

No pronašlo se da se mogu dobiti kalajni talozi, gusti i koji ne naginju obliku izrasli iz prostih rastvora kalajnih soli, koji su slobodni od alkalija i amonijaka, ako se jako kiselom kalajnom rastvoru dodaju neznatne količine želatina ili drugih koloida. Upotreba koloida za metalna kupatila je sama po sebi znana; ali u kombinaciji sa kiselim, prostim

rastvorima kalajnih soli slobodnim od alkalija je nova. Pošto je do sada bilo uobičajeno, da se stanohlorid održi u rastvoru, upotrebi se uvek amonijum hlorid, i ako se nije direktno radilo na alkalnim kupatilima.

Nije potrebno, kako Pfanhauser (Z. f. Elek. VIII., 41. ū ff.) navodi, upotrebiti jako koncentrisan rastvor kalajnih soli, jer je već rastvor koji sadrži

120 gr. stanosulfata

2 gr. želatina na

1000 cm<sup>3</sup> vode

izgubio svojstvo, da stvara kalajne kristalne taloge.

Rastvori na navedeni način prikladni su da zalivaju bakar, mesing i dr. gustim kalajnim talozima, koji se čvrsto prilepe za te predmete. Struktura staloženog kalaja tako se je promenila, da se može poređiti sa elektrolitičkim gvođnjem, koje ima najmanju kristalnu strukturu od svih elektrolitički staloženih metala pri debljim slojevima.

Uprkos tome svojstvu nije takvo kupatilo sposobno za kalajisanje n. pr. galvano-gvođja. Kalaj se ne prilepi dosta čvrsto za osnovni metal, dok se talog na bakru ili na kalaju besprekorno pokriva, postaje talog na gvođju vrlo mikrokristalan. U rastvoru nema izrasli, ali se kalaj taloži u obliku kristala sličnih piramidi, što se pod mikroskopom opaža; za praksu smeta ta pojava.

Pronašlo se, da se i ta pogreška da otklaniti, ako se kalajnom kupatilu, koje sa-

drži koloide, dodaju kapilarnoaktivne materije, kao što su fenol, floroglucin i dr. Tako se dobijaju takođe i na gvožđju talozi upotrebljivi iz kiselih rastvora, ako se upotrebni kupatilo n. pr. sledećeg sastava:

150 gr. stanohlorida  
2 gr. želatina  
5 gr. fenola  
1000 cm<sup>3</sup> vode  
5 gr. hlorovodonične kiseline.

## PATENTNI ZAHTEV:

- 1.) Postupak za proizvodjenje gustih kraljnih taloga koji se čvrsto prilepe naznačen time, što se kiselim rastvorima prostih kraljnih soli, slobodnim od alkalija i amonijuma dodaju koloidalne supstance.
  - 2.) Postupak prema sahtevu 1. naznačen time, što se kiselim prostim rastvorima kraljnih soli slobodnim od alkalija i amonijuma osim koloida dodaju još kapilarno-aktivne supstance.

Dr. Ing. Max Poppo-Stein, permigr., Berlin