

KRALJEVINA JUGOSLAVIJA

UPRAVA ZA ZAŠTITU



INDUSTRIJSKE SVOJINE

RAZRED 12 (3)

IZDAN 1 MARTA 1938.

PATENTNI SPIS ŠT. 13900

Šušteršič Egidij, Ljubljana, Jugoslavija.

Postopek za izdelovanje čistilnega praška za kovine, porcelan, emajl etc.

Prijava z dne 26. januarja 1937.

Velja od 1. septembra 1937

Predmet izuma je postopek za izdelovanje čistilnega praška, ki služi za čiščenje raznih kovin, porcelana, emajla itd., kakor tudi za umivanje rok. Predmetni prašek se napram dosedaj znanim tovrstnim praškom odlikuje v tem, da je mnogo bolj učinkovit in da je cenejši.

Poskusi so pokazali, da je za izdelovanje praška po izumu najbolj primerna sledeča sestava:

- 50 utežnih delov belega peska,
- 15 utežnih delov stekla,
- 5 utežnih delov kaolin-krede,
- 15 utežnih delov luga in
- 15 utežnih delov milnega ekstrakta.

Vse zgoraj navedene snovi se dobro posuše in zmeljejo, nakar se presejejo na enako velikost zrna. Slednjič se vse skupaj ročno ali strojno dobro premeša.

Kakovost čistilnega praška je odvisna od tega, da-li se melje bolj grobo ali fino.

Za neke namene boljše služi bolj grobo mlet prašek, za druge zopet finejši prašek.

Patentni zahtevi:

1.) Postopek za izdelovanje čistilnega praška za kovine, porcelan, emajl etc., označen s tem, da se izvestne količine belega peska, stekla, kaolin-krede, luga in milnega ekstrakta dobro posuše, nato zmeljejo in presejejo na enako velikost zrna, nakar se vse skupaj dobro premeša.

2.) Postopek po zahtevu 1.), označen s tem, da se snovi, ki tvorijo čistilni prašek, mešajo v naslednjem medsebojnem razmerju:

- 50 utežnih delov belega peska,
- 15 utežnih delov stekla,
- 5 utežnih delov kaolin-krede,
- 15 utežnih delov luga in
- 15 utežnih delov milnega ekstrakta.

