

# KRALJEVINA JUGOSLAVIJA

UPRAVA ZA ZAŠTITU



INDUSTRISKE SVOJINE

KLASA 38 (2).

IZDAN 1 JULIA 1936.

## PATENTNI SPIS BR. 12361

Compagnie Internationale des Cuir Comprimés Attila „Cicca“ S. A., Bruxelles, Belgija.

Poboljšana presovana koža i postupak za njen izvođenje.

Prijava od 6 decembra 1934.

Važi od 1 avgusta 1935.

Traženo pravo prvenstva od 6 decembra 1933 (Belgija).

Ovaj se prohalazak odnosi na novi industrijski proizvod koji se dobiva postupkom proizvodnja uz upotrebu otpaćaka štavljenih i neštavljenih kožnih vrsta, pri čemu se otpatci mogu sastojati i iz obojenih apretiranih sirovih tekstilnih otpadaka, i pri čemu postupak dopušta to, da se čišćenju otpadaka od svih stranih tela postigne izgled što je moguće više sličan prvobitnom izgledu ili sastavu kože.

Pošto su ovi otpatci pomoću kakvog spojnog agnasa ili pomoću proizvoda za održava nje trajničnosti odgovarajući cilju pretvoreni u jednu homogenu masu, kalupe se u ploče svake dimenzije isvake debljine, koje se ploče obrađuju ručno, boje i zagotovljavaju se prema cilju upotrebe, kojem su namenjene.

Pomenuti postupak se sastoji u izvođenju niže opisanih jedno za drugim sleđućim radnih tokova:

a) Usitnjavanje vlakana, tako, da se ova vraćaju u svoje elementarno stanje i tako, da se ona uzajamno isprepleću i da na ovaj način mogu da povećaju otpor;

b) Uništenje štavljenosti kožnih materijala, tako, da se one što je moguće više približe svome prirodnom stanju.

c) Dodavanje odgovarajućih sastojaka i spojnih agensa tako, da se dobija obrazovani kompleks;

d) Dodavanje masi jednoj ili više proizvoda za konzerviranje.

e) Sušenje, i presovanje i konačno sušenje;

### f) Bojenje i završna obrada.

Da bi se jedan takav postupak sproveo praktično, preduzima se najpre usitnjavanje, da bi se na ovaj način otpatci učinili podesnimi za njihovu primenu. Kao što je gore već rečeno, ovaj radni tok usitnjavanja ili zdrobljavanja, odlikuje se time, što se on dotele nastavlja, dok se vlakna jedno od drugoga potpuno ne rastave, usled čega se najzad omogućuje uspešnija raspodela u masi kao i potpunije uzajamno upletanje.

Prema tome kakosu kožni otpatci trentirani u biljnim kupatilima ili pomoću mine, ralnih soli, bivaju prethodno odgovarajući oslobođeni od štavljenosti. Ovo oslobođanje od štavljenosti je najznačajniji deo postupka, jer ukoliko se tiče kožnih vrsta i tekstilnih materija mora se uzeti u obzir, da svaki štavljač i svaki fabrikant ima svoj sopstveni način rada, iz čega se dobija, da u slučaju kad se otpatci ostave u svom prijemnom stanju, mogu pri svojoj ponovnoj upotrebi u toku obrade da proizvedu reakcije usled velike razlike u njihovom pripravljanju ili njihovoj prethodnoj obradi. Dakle je neophodno da se ovi otpatci ponovo dovedu u jednoliko pravilno stanje za upotrebu, koje se što je moguće više približe prirodnom stanju.

Rastavljeni, oslobođeni štavljenosti vlakna bivaju ponovo čvrsto uzajamno vezana tako, da ona opet obrazuju novu masu, prema tome kako su ovi pripravljeni međusobno različiti otpatci namenjeni za naročito pripravljanje.

Pripravljanje i podešavanje za masu upotrebljenih različitih proizvoda obrazuje predmet prethodnog i za upotrebu u izgled uzetog podesnog tretiranja.

Jedan od glavnih spojnih agensa jeste nekoalgilisani lateks, koji se čuva samo pod amonijakom. Upotreba ovog proizvoda zahteva prethodno prilagođavanje, koje se sastoji u tome, da se rastvor spoljni sloj smole, čiji je lateksni molekul obložen ili sakriven, pri čemu tečljivost ovog proizvoda, onako kako se on dobija iz drveta, ne dopušta njegovu primenu u ovom stanju. Spojni sloj smole mora prethodno biti emulsionisan pomoću kakvog agensa, koji je sposoban, da lateks pretvori u tečno stanje, a da mu ne oduzme osobine otpora ili gipkosti, pri čemu se dodaje kakav agens za vlaženje koji omogućuje njegovu prisnu vezu sa vlaknima.

U tom cilju se između ostalog upotrebljuje natrijumsulfanilat sa sulfo-uljima kao agens za vlaženje i smolni sapun, koji potpomaže prisno prodiranje lateksa u unutrašnjost kožnih ili tekstilnih vlakana, a pri tome i ova hrani i dodeljuje im veću elastičnost.

Među sulfo-uljima mora da se izvede brižljiv izbor Ricinusno ulje se sastoji skoro isključivo iz jedne jedine masne kiseline, koja kao uljana kiselina sadrži dvogubo jedinjenje i, što treba istaći, ima hidroksidnu grupu u molekulu, ali ulje nema po sebi nikakvih izrazitih hranljivih osobina.

Riblja ulja pak sastoje se iz četiri do pet različitih masnih kiselina, koje su najvećim delom veoma malo zasićene. Nekolike od ovih kiselina imaju pet dvogubih jedinjenja, druge tri, četiri i t. d. Među njima se nalaze masne kiseline sa šestnajest i dvadeset atoma C u molekulu.

Ako bi ove različitite uzajamno pomešane materije bile ostavljene u stanju u koje su prevedene, to bi one bile u stanju da se veoma brzo pokvare i ne bi mogle dati otpora ni vlazi ni temperaturnim nestalnostima. Dakle neophodno je potrebno, da se one zaštite i da im se omogući, da se one očuvaju za izvesno znatno dugo vreme.

Kožna vlakna, čak i ona koja su štavljena hromom, nebi izdržala ni jednu temperaturu preko 90°, čak ni onda kad ne bi prethodno bila oslobođena stavljenosti. Vulkanisanje je dakle isključeno.

Vlakna iz pamuka, vune, sama ili pomešano, izdržavaju vulkanisanje u koliko među njima nisu umešana kožna vlakna. Ali ovaj način pripremanja stvara potrebu za načitom aparaturom, koja se može izbeći primenom sledećeg postupka.

U stvari se po ovom pronalasku ovaj vulkanizacioni radni tok sistematski zame-

njuje mešavinom u masi fenolnih ili naftnih produkata ili iz ovih izvedenih proizvoda. Cilj, ovih produkata ili proizvoda sastoji se u tome da se vlaknima dodeli izvesna vrsta vulkanisanja, što omogućuje da se ona održavaju veoma dugo. Ovi produkti deluju isto tako na lateks. Pri tome su u pitanju načito produkti oksidisanja defenola.

Pripravno kupatilo se odlikuje sledećim propisima.

U biljnim ekstraktima štavljeni kožni otpadci:

Otpatci se potapaju u sud, koji je korisno opremljen mehaničkim mešalicama i koji sadrži dovoljno vode, da bi ovi mogli lako plivati. Temperatura vode u leto ne sme preći temperaturu od 18-22° a u zimu 28-30°. Viša temperatura bi izazvala i suviše jako dejstvo na oslobođanje od stavljenosti, i nedostatak u opreznosti mogao bi sobom dovesti u preobražaj kožne substance, čime bi bila učinjena greška koja se ne daje popraviti.

Oslobađanje od stavljenosti može da se preduzme pomoću natrijum karbonata ili natrijumborata. Kod natrijumkarbonata može da se ima nezgoda, da njegovo dejstvo bude i suviše jako, i da stvara potrebu za stalnim nadgledanjem. Uticaj natrijum-borata je manje žestok i sporiji, i dobiveni rezultat može da se označi kao bolji. S druge strane upotreba natrijum borata ne zahteva stalno nadgledanje, i kupatilo se može za vreme celog trajanja rada ostaviti samom sebi.

Procentni odnosi koji treba da se primene jesu sledeći:

1) natrijum-karbonat 0,3% — 0,5% suve težine otpadaka za vreme 30-45 minuta;

2) sa natrijum-boratom 0,6% — 0,8%, za vreme 45-60 minuta.

U slučaju da nastupi višak u alkalnoj esenci, to ovaj može da se provede kroz veoma razblaženo kupatilo sumporne ili formal kiseline, i da se time neutrališe; poslednjem treba dati prvenstvo usled njegovog potpunog isparavanja za vreme sušenja.

Otpatci se po tome ispiraju bistrom vodom, presuju ili dovode u turbinu, da bi se što je moguće više vode uklonilo i po tome se uvode u aparat za sušenje. Kontrola sadržine kiseline se preduzima u toku rada i prema postojećem slučaju se vrši skraćivanje ili produženje rada.

Ako se treba da tretiraju otpatci, koji su štavljeni hromom, to se radni tok oslobođanja od stavljenosti sprovodi teže i zahteva više nadgledanje i povećanu brižljivost.

Po potrebi se otpatci oslobođaju od masti, ispiraju se, sekut se u male komade ili se još seckaju.

Po tome se potapaju u vodenim rastvor mineralne kiseline, kao na primer sumporne

kiseline ili sone kiseline. Koncentrisanje rastvora kiseline ne sme da bude tako veliko, da substanca krvna ili kože bude rastvorena. 5 do 10 gr. kiseline na litar pružaju dovoljnu količinu koja treba da se upotrebi.

Po tome se koža ostavlja u kiselini i meša s vremenom na vreme, dok ne bude potpuno zasićena. Temperatura kupatila ne sme da pređe 30°.


Zatim se ispušta tečnost kiseline, materijal se ispira u vodi, da bi se uklonili rastvoreni ili rastvorljivi sastojci hroma.

Isprani otpatci mešaju se sa vodom, posle čega se neutrališu kakvim alkalijem.


Konačno se pristupa tretiraju, jedna za drugom sleđući, malim količinama natrijumsuperoksida, se ovoga ne bude dovoljno dodalo da bi se zaostali sastojci hroma pretvorili u hromate, koji su u vodi lako rastvorljivi.

Na kraju se otpatci potpuno ispiraju vodom, Postupak se ukratko preuzima prema sledećem:

Ako se natrijum superoksid dovede u dodir sa kakvim viškom vode, to nastaje natrijumhidroksid i kiseonik prema jednačini:



Kiseonik pretvara u prisustvu natrijum-hidroksida hromni kiseonik u hromat po jednačini:



Kaša biva spravljena na sledeći način, pošto su vlakna podesno pripremljena, t. j.: hromna ili biljna koža 1,830 kgr.; kazeina rastvor (rastvoren u boraku) 0,250 kgr.; lateks 2,500 kgr. natrijumhiposulfit 0,200 kgr.; voda 6,200 gk. sulfo-ulje 0,250 kgr. sumpor 0,050 kg. terpentinsko ulje 0,150 kgr.; katalizator (uobičajeni u trgovini) 0,100 kgr.; 1-%-ni fenolni naftolni rastvor ili njihovi derivati 0,200 kg.; amonijak 0,220 kg.. Ukupno 12,000 kg.

Ovi proizvodi se zajedno izgijeće tako, da se dobije potpuno homogena kaša. Po tome se ova kaša razastire ručno ili mehanički na kakav nosač iz grabuljanih vlakana, koja čine sastavni deo materije, ili se pak razastire na kakvu tkaninu iz jute ili kakvog drugog podesnog materijala i odgovarajući debljini koja se želi postići.

Ovi proizvodi mogu unapred biti pomешani i pripravljeni, pošto njihov sastav dopušta, da njihovo kašasto stanje zadrže za vreme od više časova i šta više i za vreme od nekoliko dana, usled čega se ovaj postupak potpuno određeno razlikuje od većine drugih postupaka, prema kojima se pripremljene kaše moraju neposredno upotrebiti i izgjnječiti.

Ove ploče se donose u komoru za sušenje, gde se ostavljaju tako dugo, dok ne odadu 70-80% svoje vlage. Po tome se iz-

lažu veoma snažnom presovanju i ostavljaju se da se potpuno osuše.

Po tome se toliko pripravljuju, da se uz vodenje obzira o cilju svagdašnje upotrebe mogu bojiti i potpuno obraditi. Bojenje može biti preduziman po površini ili i samoj masi. Za ovaj poslednji radni tok dolazu se u kašu biljne boje u određenim količinama i prema praksi, ali se pri tome pazi na to, da se uzme u obzir menjanje boje, koje biva prouzrokovano alkalijama koje se sadrže u masi, i koje utiču na ove boje.

Bojenje se završava dodavanjem boja u alkoholu, kojem se dodaje izvesna određena količina nitroceluloze rastvorene u eteričnom alkoholu. Cilj ovog dodavanja sastoji se u tome, da se materija potpuno fiksira i da se presovanoj koži ili pločama dodeli pravilno jednolika površina. Ploče se po tome valjaju ili presuju i potpuno priugotovljavaju.

Prema tome da li se želi postići veća ili manja gipkost, uvećava se ili umanjuje cdnos rastvora kazeina i hiposulfita.

Da bi se savitljivost i otpornost protiv istezanja povećala, naročito kod ploča, koje su namenjene za izradu safijana (saktijana) ili kod predmeta, koji treba da dobiju izvestan stepen savitljivosti, masi se na kraju radnog toka gnječenja dodaje kalcijum karbonat u izvesnom određenom odnosu. Količina se meri prema savitljivosti ili gipkosti koja se želi postići, ali ne sme da prekoraci 5% ukupne količine.

Ove ploče mogu takode biti pripravljane na taj način, što se meša koža i pamuk, koža i vuna, pamuk i strugotine, kork, treset, i t. d.

Ako se pamučni i vuneni otpatci sami ili uzajamno pomešani koriste sa ili bez kožnih otpadaka, to sastav kaše ostaje približno isti. Kod upotrebe pamuka i vune, otpadaju albumini i kazeini, isto tako i fenolni rastvori, ali oni bivaju zamenjeni daljnjim udvostrućenim dodavanjem sumpora, terpentinskog ulja, oksida cinka i katalizatora.

Sušenje se preduzima na isti način, osim što se ploče po radnom toku presovanja od 15 do 20 minuta dovode u kupatilo za znojenje koje je zagrejano na 90-100°.

Bojenje ovih tekstilnih roba vrši se kao i kod kože pomoću biljnih boja koje se po potrebi oživljuju pomoću sintetičnih boja.

Presovanje i završna obrada ostaju isti kao i kod kože.

#### Patentni zahtevi:

- Postupak za izvođenje poboljšane presovane kože, koja u glavnom sadrži pomешane kožne otpatke, tekstilne materije vezujuće produkte, zaština sredstva, boje i t. d., naznačen time, što se uglavnom kod izvo-

đenja preduzima tako usitnjavanje vlakana da se ona vraćaju u svoje elementarno stanje tako, da se jedno u drugo upliču, i da na ovaj način mogu da povećaju konačni otpor, posle čega se vrši oslobođanje od štavljenosti kožnih materija, tako, da se ove približuju što je moguće više svome prirodnom stanju, zatim se vrši dodavanje daljih sastojaka i spojnih agensa, tako, da se obrazuje željena celina; za ovim se vrši dodavanje masi više produkata za povećanje njene iračnosti, a potom se vrši bojenje i konačna obrada.

2) Postupak za izvođenje poboljšane presovane kože po zahtevu 1, naznačen time, što se usitnjavanje izvodi tako, da se vlakna potpuno razdvajaju jedna od drugih, u prirodnom smeru njihove dužine, dopuštajući na taj način potpuno upletanje zahvaljujući uspešnijoj raspodeli u smeši.

3) Postupak za izvođenje poboljšane presovane kože, po zahtevu 1, naznačen time, što se oslobođanje od štavljenosti kožnih materija preduzima potapanjem u kupatilo iz natrijumkarbonata ili natrijumborata, pri čemu ovo kupatilo ima potpuno određenu temperaturu, čije se granice u letnjem periodu na primer nalaze između 18 i 22°, a u zimskom periodu između 28 i 30° i posle čega se otpatci ispiraju u čistoj vodi i u cilju odstranjenja što je moguće veće količine vode bivaju izlagani presovanju, a zatim se unose u aparat za sušenje.

4) Postupak za izvođenje poboljšane presovane kože po zahtevu 1 do 3, naznačen time, što se oslobođanje od štavljenosti preduzima u sudovima, koji su korisno snabdeveni mehanički pogonjenim mešalicama, pri čemu kupatilo za oslobođanje od štavljenosti sadrži natrijumkarbonat u podesnom odnosu, na primer između 0,3 i 0,5% suve težine otpadaka i normalno ima trajanje od približno 30 do 45 minuta.

5) Postupak za izvođenje poboljšane presovane kože po zahtevu 1 do 3, naznačen time, što kupatilo za oslobođanje od štavljenosti sadrži natrijumborat u odnosu od 0,6 do 0,8% suve težine otpadaka i biva sprovedeno za vreme od 45 do 60 minuta.

6) Postupak za izvođenje poboljšane presovane kože po zahtevu 1 do 5, naznačen time, što se otpatci pri višku alkalijeve essence dovode u kupatilo veoma razblažene sumporne kiseline ili formal-kiseline.

7) Postupak za izvođenje poboljšane presovane kože po zahtevu 1 i 2, naznačen time, što se otpadci oslobođaju masti, ispiraju, oslobođaju od dodataka boji, sekut u male komade ili seckaju, pri čemu su kože tako svedene u komadima oslobođaju štavljenja pomoću podesnih agensa i čijasu jedinjenja hroma pretvorena u rastvorljive hromate.

8) Postupak za izvođenje poboljšane presovane kože po zahtevu 1, naznačen time, što otpatci koji su prethodno tretirani prema, fazama navedenim u zahtevima 2, 3, 4 i 7 dobijaju dodatak jednog ili više vezujućih sredstava, dok lateks uopšte dobija prvenstvo, pri čemu se ovaj nalazi u čistom ili nekoagulisanom stanju i biva čuvan samo u amonijaku.

9) Postupak za izvođenje poboljšanje presovane kože po zahtevu 8, naznačen time, što se lateks pre svoga unošenja u ovu masu dovodi u vezu sa kakvim agensom, koji ga može da pretvori u tečno stanje, kao i sa agensom zrinski vlaženje, pri čemu se ovi produkti na primer sastoje iz podesno izabranih sulfo-ulja i natrijumsulfanilata.

10) Postupak za izvođenje poboljšane presovane veštačke kože po zahtevu 1, naznačena time, što se masi dodaju jedno ili više sredstava za predohranu za vlakna narčito protiv napada vlage i nestalnosti temperature, koji produkti uopšte sadrže fenole ili naftole ili njihove derivate, t. j. dakle izvode oksidisanje difenola.

11) Postupak za izvođenje poboljšane presovane kože po zahtevu 1 do 11, naznačen time, što kaša koja uglavnom ima sastav koji je naveden u zahtevu 11 biva obradivana na primer na taj način, što se ručno ili mehaničkim putem razastire na kakvom nosiocu iz grabuljanih vlakana, koja čine jednu celinu sa materijalom ili se pak razastire na tkaninu iz jute ili kakve druge podesne materije i to u debljini prema tome kako se želi konačno da dobije, posle čega se tako dobivene ploče stavljuju u aparat za sušenje i tako se drže dole, dok ne odadu 70-80% svoje vlage, posle čega se izlažu snažnom presovanju i potpuno suše i konačno se još izlažu postupku ukrašavanja i definitivnom završnom tretiraju.

12) Postupak za izvođenje poboljšane presovane kože po zahtevu 1 do 12, naznačen time, što se boja može naneti na površinu njenu ili se može izvesti u samoj masi, pri čemu se u drugom slučaju u kašu unose u određenim količinama biljne boje i bojenje se dovršava primenom boja u alkoholu, kojima se dodaje izvesna određena količina nitroceluloze rastvorene u eteričnom alkoholu, pri čemu se cilj ovoga dodavanja sastoji u tome, da se materija potpuno fiksira i da se presovanoj koži ili pločama dodeli pavilna jednolika površina, posle čega se promenute ploče valjaju ili gnječe, presuju i izalžu završnom tretiraju.

13) Postupak za izvođenje poboljšane presovane kože po zahtevu 1 do 13, naznačen time, što osnovna materija može biti obrazovana samo iz tekstilnih materija, t. j. dakle uz isključenje kožnih materija, u ko-

jem slučaju proces ostaje i dalje, ali je pri tome od koristi, da se količina lateksa malo poveća i to oko 5%.

14) Postupak po zahtevu 1 do 14, nazačen time, što se stepen savitljivosti pro-

izvoda određuje promenom odnosa rastvora kazeina ili hiposilfita i što se ova savitljivost ili gipkost može u toku mešanja povećati dodavanjem kakvog karbonata, na primer kalijumkarbonata u odnosu od 5%.

## UPRAVA ZA ŽAŠTITU

NAZRED 38 (2)

## INDUSTRISKE SVOJINE

IZDAN 1. OKTOBRA 1937.

# PATENTNI SPIS ŠT. 13541

Štvič Šilvo in Kocjan Danilo, Ljubljana, Jugoslavija.

Postopek za imitiranje furnirja na javorju, izvršeno v politri.

Prijava z dne 22. avgusta 1936.

Vejja od 1. marca 1937.

Pokusji, da bi se na vezanih ali masivnih trdelih lesu v politri imitirali raznovrsni furnirji, se do sedaj praktično niso obnesli.

Predmetni izum omogoča imitiranje furnirjev poljubne vrste na javorjevih vezanih ploščah ali na masivnih javorjevih ploščah, pri čemer se imitacija more izvesti v politri.

Postopek glasom izuma je v naslednjem natančnejše obrazložen:

Javorjeva vezana plošča ali masiven javorjev plod se najprej zatančno osuši, tako da ostane resnična gladka. Tačko izčiščenoj plošči se doda (vajca) z živilom, ki vsebujejo naravnega začetljenega furnirja. Pokusji so pokazali, da je v ta namen posebno prikladno inžlio, imenovan sarti-hatc, razredčeno v vodi v srednjem razmerju 10 g tege inžlia se doda 200 ml vode. S tako pripravljenim lužilom se plošča površina plošče v lužilu, da je resnična. Plošča se nato suši ca. 12 ur, nakar se ponovno nagni (v finam smirkovim papirjem) se natančno prahu in se enkrat luži po spoperj opisan način. Poslednjem (2-urnem) sušenju ima plošča zadolgo enakomerno barvo in je pripravljena za davanjanje imitacije, ki se izvaja z črnimi razdrobi, t.kz. Hader-papirjem. Hader-papir je silko zeljenega furnirja ve plošči na plošči in se z mokro kropi ali gobo ob enakomernem pritisku gladi v vseh smereh lužila casa, da odstopi silko furnirja s plošči na les. Plošču s silko je potreba poslužiti v neprivedenem prostoru. Silko je treba nagniti na plošči filigran. V to vrcho so v smislu vsebujo uporabila raztopina čistega bellega vaska v terpentini. V ta namen je zlasti pričlanjena

raztopina 100-g čistega bellega vaska v 1 litru terpentina. Ta raztopina se v hladnem stanju z mehko volneno kropo enakomerno nanaša na imitirano ploščev, pri čemer se kropa stalno giblje v krogih. Pri tem je treba paziti na to, da ostane likvidna pred popolnoma sušenja. Opisana postopek se slednjič že politira. Politiranje se izviri po znanih postopkih z belo polituro in sicer navadno ali na visok stoj. Ker je filigrana plod zelo tanka, more skozi njo predreti politura v les. Čim je politiranje končno, plošča popolnoma načini je politirani furnirani plošči.

Pokusji so pokazali, da javorjeve vezane plošče ali masivne javorjeve plošče z opisano limitacijo glede teplotnosti in izgleda ne razstajajo za furnirano ploščo, kako da so v vsakem oziru uporabne za izdelavo polištva.

### Patentni zahtevi:

- 1.) Postopek za imitiranje furnirjev na javorju, izvršen v politri, označen s tem, da se pridržava vezana plošča ali masivna pravljena plošča izgledi in nato v enakomernih lužih z lužilom posebne koncentracije, nakar se plošča suši ca. 12 ur in se ponovno izgledi ter luži na opisan način in ponovno 12 ur suši, da se na takoj prethodno obdelano ploščo na znan način nanesi silko zeljenega furnirja, n.pr. s lakočvarnim Hader-papirjem, mokar, neplod zapeči suši, in da se silko z raztopino bellega vaska v terpentino likira na plošči, a tem da se raztopina v hladnem stanju z mokro kropo enakomerno v krog nem zibanjem nanaša na ploščo, nakar se plošča polište po znanih postopkih.

