

KRALJEVINA SRBA, HRVATA I SLOVENACA

UPRAVA ZA ZAŠTITU

UPRAVA ZA ZAŠTITU

Klasa 55 (1)



INDUSTRISKE SVOJINE

INDUSTRISKE SVOJINE

Izdan 1. Aprila 1925

PATENTNI SPIS BR. 2683

PATENTNI SPIS BR. 2682

LUDWIG BELA von ORDODY, INŽINIER, BUDIMPEŠTA.

Postupak za preradivanje trske u materiju za hartiju.

Prijava od 16. jula 1923.

Važi od 1. januara 1924.

Kao što je poznato, materijel za hartiju dobija se iz trske postupanjem sa alkalijama, koji se upotrebljava nebeljen za hartiju za kese, a beljen mešan sa drugim materijama celuloze, upotrebljava se za najbolju vrstu hartija. Ovaj način prerade trske nije se u praksi pokazao najboljim, delom zbog malog iskoruščavanja u celalozi, koji iznosi 15—20% nebeljene i 7—12% beljene, i delom usled skupnog hemiskog postupanja sa alkalijama.

Ovim postupkom otstranjuju se pomenuti nedostatci dosadanjih postupaka i dobija se proizvod sličan drvenom šlifu i iskoruščavanje je od prilične 20—30%.

Postupak se ovako vrši:

Trska, koja se ima izraditi, najpre se osuši i u cilju razbijanja čvorova trske, radi se na mašinama za gujećenje na pr. na poznatim softenerima posle čega dobiveni izgnjećen produkut seče se na običnim mašinama za sečenje na parčice u dužini 1 do $1\frac{1}{2}$ cm. Tako dobivena masa se onda isitnjava na pr. perpleks mašinama, odnosno melje se i pomoću vretenja ili tome slično oslobođava se prašine i rasporeduje, i to tako, da samo teži i iscepani delovi trske dolaze za dalje na preradivanje, dok se lakši delovi upotrebljavaju za druge tehničke ciljeve.

Tako dobivena izgnjećena, isecena i rasporedena trska ostaje $\frac{1}{2}$ —1 čas u kiselom

kupatilu da se potom opere. Kiselo kupatilo sadrži na 100 delova vode oko 0.6—0.7 delova sumporne kiseline specifične težine 1.04 ili 0.8—0.9 delova sirčetne kiseline od 80 do 85% jačine.

Ukiseljena masa beli se u pogodnim čabrovima ili holandskim sudovinama u hlorovom belilu, jakom 4—5° Be', potom se pere, a zatim se boji u holenderu sudu za bojenje ili u Kolerovim hodovima i ujedno dodavanjem celuloze od drva, vlakana ili trske preraduje se u bolje vrste hartije.

Patentni zahtev:

Postupak za preradivanje trske u materiju za hartiju, naznačen tim, što je trska dobro prosušena, običnim mašinama softenerima izgnjećena, isecena u komade dugačke 1 do $1\frac{1}{2}$ sm. dužine, mlevena na perpleks milinovima ili sličnim spravama za mlevenje, oslobođena praha, razređena, radena u kiselom kupatilu, onda oprana i potom beljena u rastvoru krečnog hlopa, jakom 4—5° Be' i potom prana, obojena na Kolerovima hodovima ili holenderima za beljenje i u danom slučaju mešana sa celulozom, drveta, krpe, trske ili drugom celulozom za spravljanje hartije.

Preporučeni materijal nabiva se u korpu od 100 delova vode i 100 delova korne nose se u lučne aparatе ili lučne kofe zaklopljene i postupa se sa lugom za rad od 2—4 Be'

Rastvor se u lučnu aparatу ili u lučnu cibru upotrebljava 5—6 puta i napoljnjena

