

KRALJEVINA SRBA, HRVATA I SLOVENACA

UPRAVA ZA ZAŠTITU

KLASA 40(2)



INDUSTRIJSKE SVOJINE

IZDAN 1. AVGUSTA 1923.

PATENTNI SPIS BR. 1100.

Hans Bardt, direrektor, Santiago de Chile.

Način za izdvajanje metala iz njihovih rastvora.

Prijava od 10. oktobra 1921.

Važi od 1. novembra 1922.

Predmet ovoga pronalaska je način za odvajanje čistih metala iz rastvora njihovih soli i za istovremeno dobijanje natrag kiselina, koje su bile vezane.

Za odvajanje metala iz rastvora njihovih soli do sada je bilo tri načina, na ime: elektrolitično odvajanje pomoću nerastvorljivih anoda, pa taloženje drugim metalima, koji imaju viši elektroderski potencijal od metala, koji treba da se izdvoje iz rastvora svojih soli i najzad delimično taloženje sumporastom kiselinom pod pritiskom, specijalno za bakar.

Izdvanjanje metala elektrolitičkim putem pomoću nerasivorljivih anoda, omogućava doista dobijanje natrag slobodnih kiselina odnosno halogena u količinama ekvivalentnim količinama izdvojenog metala, ali nosi sobom visoke troškove zbog upotrebe električne energije i potrebu komplikovanog elektrolitičnog postrojenja, koje zahteva izvanredno pažljivo održavanje.

Dalje jače sadržine drugih metalnih soli kao npr. gvožda i arsena utiču vrlo nepovoljno kako na svojstvo izdvojenog metala tako i na korisni efekat struje i moraju se, čim predu izvestan procenat, velikim troškom i zmetnim postupkom odstraniti.

Taloženje metala iz njihovih sonih rastvora pomoću metala elektropozitivnijih od njih — kao npr. bakra pomoću gvožda ili cinka kao cementnog bakra, ili srebra pomoću bakra ili cinka itd. — nosi sobom uvek gubitak u ekvivalentnim količinama kiselina i smanjivanje vrednosti srestava, koja se upotrebljavaju za taloženje, a sem toga metal nikada nije moguće dobiti čist.

Taloženje pomoću sumporaste kiseline pod pritiskom, koje je predviđeno specijalno za bakar, pri čemu se pored metalnog bakra dobija uvek i odgovarajuća količina bakarnog sulfita, nije moglo do sada naći nikakvu industrijsku primenu, što je teško uvesti u reakcionu sud potrebne velike količine sumpornog oksida, dovoljno koncentrisanog i pod pritiskom.

Kao što se opitima pokazalo, moguće je metale, kao npr. bakar, srebro, živu, zlato itd. dobiti potpuno čiste, ako se rastvori obraduju pod pritiskom višim od atmosferskog, na toplosti, sa polisaharidskim organskim materijama, kao drvenim strugotinama, slamom ili drugim biljnim materijama, kao npr. cedrom od celuloznih materija, šećerom, melasom i tome slično.

Izdvanjanje metala, koji su plemenitiji od bakra iz njihovih apsolutnih koloidalnih ili suspenzionih rastvora, moguće je na taj način, da se polisaharidske materije obraduju na toplosti i pod većim pritiskom sa razblaženim kiselim rastvorima alkalnih soli, zemno alkalnih soli ili metalnih soli, čiji se metal ne izdvaja i pri čemu se pri tom postali proizvodi upotrebljavaju kao srestvo za taloženje odvojeno ili sami za sebe.

Dotični metal izdvaja se pri ovome kao fini prah na dno reakcionog suda, i može se od preostale tečnosti filtrirati zajedno sa zaostalim nerazloženim taložnim srestvom i u pogodnoj peći zajedno stopiti, pri čemu još preostala celuloza sprečava oksidaciju metala. Preostali rastvor može se iskoristiti opet za izdvajanje novog metala.

UGLEDNI PRIMERI:

1. Rastvori od oko 5—6% Cu sa 3—5% slobodne sumporne kiseline doda se na jedan kilogram bakra $\frac{3}{4}$ na vazduhu osušenih drvenih strugotina i smesa izloži jedino pola sata pri temperaturi od oko 120—150°C pritisku od oko 5 atmosfera. Posle ovoga vremena Cu se kao hemski čist metal dovoljno staložio. Filtruje se, ispere i stopi u pogodnoj peći.

2. Jedan težinski deo drvenih strugotina izmeša se sa 5 težinskih delova razblažene sumporne kiseline, koja sadrži oko 0,5% čiste sumporne kiseline. Smesa se zagрева око jedan sat na temperaturi 130°C pod pritiskom u kotlu. Posle ovoga tečnost se ispuсти i opet naliže kotaо sa 5 težinskih delova razblažene sumporne kiseline iste koncentracije i zagрева још jedared око $\frac{1}{2}$ sata na temperaturi od 190°C. Rastvoru, koji je na ovaj начин spravljen i strugotinama tako

pripremljen doda se 200 težinskih delova rastvora od 1% hlorida zlata, које se time potpuno izdvoji.

PATENTNI ZAHTEVI:

1. Način za izdvajanje metala iz njihovih rastvora, naznačen time što se rastvor metalnih soli obruduje pod pritiskom i u mešavini s organskim materijama bogatim šećerom.

2. Način prema zahtevu i naznačen time, što se strugotine upotrebljavaju kao srestvo za taloženje.

3. Izvođenje načina pod 1, naznačeno time, da se kao srestvo za taloženje za rastvore metalnih soli upotrebljava reakcioni produkt ili proizvodi, koji postaju, kad se polisaharidske organske materije obraduju pod pritiskom i na toplosti sa razblaženim kiselinama ili rastvorima alkalnih soli, zemno alkaličnih soli ili metalnih soli, čiji se metal ne taloži.