

KRALJEVINA JUGOSLAVIJA

UPRAVA ZA ZAŠТИTU

Klasa 23 (2)



INDUSTRISKE SVOJINE

Izdan 1 januara 1933.

PATENTNI SPIS BR. 9382

**Naamlooze Venootschap de Bataafsche Petroleum Maatschappij,
Hag, Holandija.**

Postupak za izradu sirovine za asfalt.

Prijava od 6 jula 1931.

Važi od 1 januara 1932.

Traženo pravo prvenstva od 13 avgusta 1930 (Holandija).

Poznato je, da ostatak, koji ostaje od sirovog ulja sa asfaltnom bazom posle pošto se frakcije benzina, kerosena i gasnog ulja, predestiliraju bilo neposredno ili posle ponovne destilacije ili oksidacije, daje asfalt podesan za razne praktične primere.

Dalje je poznato, da takozvano »duvanje« (oksidisanje) povećava sadržinu asfaltnih materija, koje su verovatno ciklički više ili manje čvrsti ugljvodonici, koji zajedno sa petroleumskim smolama — u koje one prelaze postepeno, pošto opada molekularna težina — obrazuju uljne materije iz glavnih sastojaka asfalta.

U svima ovim postupcima, isto tako i kod duvanja, upotrebljava se osnovni materijal, koji već sadrži izvestan procenat asfaltena, na pr. preko 8—9%, jer u protivnom osobine krajnjeg proizvoda neće odgovoriti zahtevima, koji se čine u pogledu probajnosti, tačke topljenja i istegljivosti.

Sada je pronađeno, da je mogućno naćiniti sirovinu za asfalt duvanjem materijala, koji sadrži malu količinu asfaltena i to manje od 5%, a koji do sada, baš zbog te male sadržine, nije smatrana kao podešan za izradu asfalta.

Postupak po ovom pronalasku sastoji se u primeni duvanja, koje je samo po sebi poznato, na ostatak od gore pomenute destilacije petroleum ili hemiskog ekvivalenta, čija je sadržina asfaltena manja od 5%. Na ovaj način dobija se proizvod, koji

se može preraditi daljom obradom u asfalt željenih osobina, na pr. parnom destilacijom.

Primer. Ostatak gorivnog ulja iz Centralne Amerike, koje sadrži oko 5% asfaltena posle destiliranja sa parom u vakuumu ili na koji drugi način, daje asfalt sa prodiranjem od 40—50, koji odgovara opisu asfalta za put. Iskorišćenje pak, koje je suviše malo da bi bilo korisno, je oko 25%.

Ako se isti sirovi materijal duva do prodiranja od 40—50, onda bi tačka topljenja krajnjeg proizvoda bila vrlo visoka, tako da bi bilo nezgodno za upotrebu za puteve. Uz to tečkoća ovakog asfalta bila bi manja nego kod dosadanjih asfalta.

Po ovom pronalasku gornji ostatak se duva do asfalske sadržine od oko 9%, čime se proizvodi materijal, koji pri daljoj obradi na pr. parnom destilacijom, daje asfalt sa prodiranjem od 40—50 i isto tako u svima drugim pogledima potpuno odgovara opisu asfalta za puteve.

Jasno je, da povećanje sadržine asfaltena u sirovini zavisi od toga kakav se želi krajnji proizvod.

Patentni zahtevi:

- Postupak za izradu sirovine za asfalt duvanjem ostatka petroleumske destilacije ili hemiskog ekvivalenta, naznačen time, što se kao osnovni materijal upotrebljava

sirovina, koja sadrži oko 5% asfaltena ili manje.

2. Postupak po zahtevu 1, naznačen ti-

me, što se dobiveni proizvod dalje obrađuje destilacijom parom ili bez pare i pri vakuumu ili bez vakuuma.