

KRALJEVINA SRBA, HRVATA I SLOVENACA

UPRAVA ZA ZAŠTITU

Klasa 75 (2)



INDUSTRIJSKE SVOJINE

Izdan 1. Marta 1929.

PATENTNI SPIS BR. 5622

Bosanska Solvay Tvornica d. d. Lukavac, Bosna.

Postupak za proizvodnje kaustične sode u sitnim pločicama.

Prijava od 2. novembra 1927.

Važi od 1. februara 1928.

Postupak za proizvodnje kaustične sode raznih stepena jačine u sitnim pločicama (listićima) okarakterizovan je time, da se rastopljena kaustična soda usled adhezije lepi u tankom sloju na površini nekog hladnog tela, kao na primer ploče, bubnja, pantljike i t. d., koje dolazi sa tom rastopljenom sodom u dodir.

Taj tanki stvrdnuti sloj kaustične sode skida se sa površine dotičnog tela pomoću strugala ili šabera, noževa i t. d. u celini ili predhodno raspodeljen noževima ili sličnim napravama u pantljike ili komade.

Produkat u ovom obliku sprovodi se u napravu za lomljenje (dezintegrator koje

bilo vrste), koji ga konačno razbije u sitne pločice (listiće) željene veličine, odakle već gotova roba pada u sud za pakovanja.

Patentni zahtev:

Postupak za proizvodnje kaustične sode raznih stepena jačine u sitnim pločicama ili listićima naznačen time, što se rastopljena kaustična soda pomoću adhezije lepi na jedno hladno telo, sa koga se stvrdnuta skida ili u celosti ili predhodno podeljena na pantljike ili komade, koji se zatim pomoću ma koje vrste naprave za lomljenje razbiju u sitne pločice ili listiće.

