

KRALJEVINA JUGOSLAVIJA

UPRAVA ZA ZAŠTITU

Klasa 28 (2)



INDUSTRIJSKE SVOJINE

Izdan 1. Februara 1930.

PATENTNI SPIS BR. 6768

Röhm & Haas Aktiengesellschaft, Darmstadt, Nemačka.

Priugotavljanje kromove kože, ili kože, ustrojene željeznim strojivom.

Prijava od 3. oktobra 1928.

Važi od 1. jula 1929.

Pronašlo se je, da se obrađivanjem kože, ustrojene sa kromovim ili željeznim strojivom, pomoću drvenog uglja ili lanenog ulja ili pomoću mješavine oba ulja, te nakon što se ostavi, da se ulje sline, dobiva vrlo dobra koža, koja se prije svega odlikuje time, što nije klizava, a pri tome je elastična, a u boji i konzistenciji naliči koži ustrojenoj sa vegetabilnim strojivima te je nepromočiva.

Osim toga svrsishodno je dodavanje sredstava pospješujućih sušenje n. pr. sikativa.

Primjerice se radi na slijedeći način:

1. 100 kg. mokre kromove kože izvalja se sa 40 kg. lanenog ulja, kojima je primiješano 5 kg. sikativa, te se objesi za sušenje.

2. 100 kg. osušene kože, ustrojene uz pripomoć željeznih strojiva, uroni se u mješavinu, koja se sastoji iz jednakih dijelova

drvenog ulja i lanenog ulja, pri čemu biva kojih 30%, odnoseći se na težinu kože, od ulja primljeno. Nakon nekog vremena izvade se kože iz ulja napolje te se uz kojih 50' osuše. Osušenje se može postići i pomoću običnog odležavanja.

Patentni zahtevi:

1. Priugotavljanje kromove kože ili kože, ustrojene željeznim strojivom, ili kože, ustrojene sa kromovim i željeznim strojivom, naznačeno time, što se koža impregnira sa drvenim uljem ili lanenim uljem ili sa mješavinama oba ulja, koja mogu biti kuhana.

2. Priugotavljanje kromove kože ili kože, ustrojene željeznim strojivom, ili kože, ustrojene sa kromovim i željeznim strojivom, po zahtjevu 1, naznačeno time, što se zajedno upotrebe sredstva, koja pospješuju sušenje, n. pr. sikativ.

