


# KRALJEVINA JUGOSLAVIJA

UPRAVA ZA ZAŠTITU

Klasa 39 (2)



INDUSTRIJSKE SVOJINE

Izdan 1. Juna 1931.

## PATENTNI SPIS BR. 8005

Uhl Georg, Wien, Austrija.

Uložak, koji spriječava prilepljenje gumenih listova kod rezanja.

Prijava od 30. aprila 1930.

Važi od 1. septembra 1930.

Traženo pravo prvenstva od 30. aprila 1929. (Austrija)

Kod izradnje likova za naduvanje sastojecih se iz po više gumenih listova ili drugih predmeta iz gumenih listova upotrebi li su se do sada uložci od hartije ili sličnog u svrhu, da se priječi prilepljenje gumenih ploha na reznim bridovima, ili su se uložile žice, koje izvedu rezanje i svarenje, među gumene listove.

Prvo navedeni izvedbeni način ima osim velike potrošnje hartije još tu manu, da je skopčano odstranjenje uložka od hartije nakon rezanja sa poteškoćama i da su otpatci materijala nečisti. Upotreba uložnih žica za rezanje nezgodna je radi toga, što se ulaganje vrši rukom, dakle poskupljuje rad i povroćuje lako pogrešnu izvedbu fabrikata. Spriječenje prilepljenja pomoću zaprašnja mastikom ili sličnim nije pokazalo zgodnih rezultata.

Pronalazak je osnovan na ideji, da se priječi prilepljenje gumenih listova već i slijepljenje uložka sa materijalom. Osobita prednost leži u tome, da se mogu upotrebiti uložci ponovno, jer se mogu bez poteškoća izvaljati na nove ploče za ponovnu upotrebu. Otpatci gumenih listova ostaju prošli od nečistoće. Moguće je bez daljnjih poteškoća, da se izvede neograničena količina predmeta iste vrste, pa i u n-borima složenih predmeta (figure, lopte kape i t. d.) jednim jednim postupkom rezanja ili štamcovanja, ako su na primjerenim mjestima uloženi uložci, koji spriječavaju međusobno prilepljenje listova.

Uložak je iz surove gume balate, gutaperhe ili njihovih regenerata, svako za se ili pomješano jedno s drugim, sa dodatcima mineralnih punila kao krede, mastike, cinkovog bjelila, sumpora, cinobera i t. d. ili dodatcima raznih smola, voska, masti ili sličnog. Time nastane neki materijal, koji se ne lijepi, te je gibak i može se lako parati.

Taj materijal istegne odnosno izvalje se na tanke listove. Količina mineralnih punila ravna se prema željenoj mekoći te je određena vrstom gumenih ploča, koje treba da se svare.

Nakon dovršenog postupka rezanja nema nikakvih poteškoća za odstranjenje uložaka te se može materijal nakon primjerene preradnje opet izvući na listove.

Sve jedno je, da li se vrši rezanje pomoću žica ili kakvog god drugog oruđa za rezanje, jer uložci ne pružaju nikakvog otpora pri rezanju.

### Patentni zahtev:

Uložak koji spriječava međusobno prilepljenje gumenih listova kod rezanja, naznačen time, što se isti sastoji iz surove gume, balata, gutaperhe ili njihovih regenerata, što se upotrebi svako za se ili jedno s drugim pomiješano, sa dodatcima mineralnih punila ili smola, voska, masti i sličnog.

