

# KRALJEVINA SRBA, HRVATA I SLOVENACA

UPRAVA ZA ZAŠTITU

RAZRED 29 (2)



INDUSTRIJSKE SVOJINE

IZDAN 1. APRILA 1924.

## PATENTNI SPIS štev. 1795.

Profesor Dr. Emil Bronnert, industrijec, Mulhouse, Francoska.

Postopek za izdelovanje najfineje svile iz viskoze iz dalekosežno dozrele viskoze.

Prijava z dne 28. marca 1921.

Velja od 1. aprila 1923.

Prvenstvena pravica z dne 12. julija 1919. (Nemčija).

Našlo se je, da zavisi pri ne najviše koncentriranih kislih solnih kopeljih tvoritev niti iz normalno zrele viskoze od koncentracije kislinske komponente.

Potentakem moremo dobiti iz enakih odprtin 0,1 mm promera in pri primerno urejenem dotekanju viskoze tem finejše nitke iz viskoze, čim višja je kislinska koncentracija.

Pokazalo pa se je, da ta pravilnost ni polnovljivna pri uporabi dalekosežno dozrele vaskoze in pri dotični temperaturi nasičenih, to se pravi najviše koncentriranih solnih raztopin.

Dočim mora namreč biti v slučaju uorabe viskoze normalne dozorelosti v najviše nasičeni solni kopelji aciditeta predilne kopelji tem večja, kolikor finejše v vodi netopljive niti želimo, se izraže na prese netljiv način v slučaju uporabe najviše nasičene solne kopelji in jako dozorele viskoze, da je tvoritev niti dalekosežni neodvisna od kislinske koncentracije.

Predležeči postopek temelji pa na tem, da vpredemo v svrhu proizvajanja nitk iz viskoze kot doslej znano, posebno daleč dozorelo viskozo iz običajnih šobnih odprtin 0,10 mm. s prilagoditvijo dovajanja snovi na zaželeni titer posamezne nitke številu nitk, ki jih imamo presti, in odvlečne hitrosti v take tople, najviše koncentrirane solne kopelji, katerem dodamo v liter 20 do 115 gr. žveplene kislino.

### Primer I:

Viskoza, ki ima dozorelost 3,5° (kloramom) se vprede v 45° toplo koncentrirano kopelj natrijevega sulfata, kateri dodamo 25 gr. žveplene kislina na liter. Dovajanje snovi je primerjeno titru 2 denierov in odvlečni hitrosti 42 m; dobri se direktno z vodo spirljive nitke 2 denierov iz običajnih šobnih odprtin 0,1 mm promera.

### Primer II:

Isto viskozo vpredemo pod istimi pogoji v toplo koncentrirano rastopino natrijevega sulfata, kateri dodamo 40–115 gr. žveplene kislina. Tako dobljene nitke so že vedno več ali manj vodotopljive in jih fiksiramo z nadaljnimi obdelovanjem s 3°/-no čisto žvepleno kislino.

### PATENTNI ZAHTEV:

Postopek za izdelovanje svile iz viskoze iz dalekosežno dozrele viskoze z uporabo najviše koncentriranih solnih raztopin, s tem označen, da vredemo posebno daleč dozorelo viskozo iz običajnih šobnih odprtin 0,10 mm. s prilagoditvijo dovajanja snovi na zaželeni titer posamezne nitke, števila nitk, ki jih imamo presti, in odvlečne hitrosti v take tople, najviše koncentrirane solne kopelji, katerim je dodanih v litru 20–115 gr. žveplene kislino

