

# KRALJEVINA SRBA, HRVATA I SLOVENACA

UPRAVA ZA ZAŠTITU  
KLASA 40 (3)



INDUSTRIJSKE SVOJINE  
IZDAN 1. OKTOBRA 1923.

## PATENTNI SPIS BR. 1310.

Firma Metallbank und Metallurgische Gesellschaft, A. G.  
Frankfurt am Main.

Olovna legura.

Prijava od 28. marta 1921.

Važi od 1. decembra 1922.

Pravo prvenstva od 18. januara 1917. (Nemačka).

Legure olova sa bariumom su poznate i već je bilo predloženo, takve legure upotrebiti za svrhe, kod kojih se u glavnom radi o tvrdini, kao na primjer za tanad i za slovni metal. Nadjeno je, da barium ne samo otvrđnjuje oovo, nego mu podjeljuje takodjer sva ostala svojstva, koja su za ležajni metal sposobna, naročito granicu pruživosti, tlačnu čvrstinu, sposobnost, stiskanja dobra klizna svojstva, sposobnost zo mazanje u tako visokoj mjeri, da oovo-bariumove legure tvore potpuni nadomjestak za željezni metal najboljeg kvaliteta, koji sadrži kolaja. Predležeći izum tvori po tome jedan ležajni metal, koji se sastoji iz jedne legure olova sa bariumom. Pri tome općenito nije preporučivo, da se sadržaj bariuma podiže preko 5% pošto više percentne bariumove legure teže, da se na vazduhu raspadaju i povišanje, za ležajne svrhe važnih mehaničkih svojstava pomoću više sadržine bariuma, leži od prilike 2 i 4%. Takve oovo-bariumove legure sa 2-4% bariuma, pokazale su se valjanim u trajnom pogonu za sve vrste ležaja i vrste strojeva, kod kojih je prije bio upotrebljen bjeli metal, koji sadrži kalaju, dapaće najboljeg kvaliteta naročito kod transmisija radnih i pogonskih strojeva svih vrsta, kao strojnog orudja, kompresora, šmrkova, plinskih motora, parnih strojeva, elektromotora, nadalje kod valjaonika, briketnih presa, lokomotiva i drugog.

### Primjer:

Jedna legura sa 2 i 5% bariuma pokazala je u poređenju sa jednim bjelim me-

talom koji sadrži kalaju sastava: 16% kalaju, 5% bakra i 12% antimona sljedeće brojeve čvrstine:

olovo-bariumova legura:	bjeli metal koji sadrži kalaju (7% Sn, 5% Cu 12% Sb)
granica elastičnosti	8.5 kg/mm <sup>2</sup>
tlačna čvrstina	24.4 " " 18.6 "
Brinell-ova tvrdina	32.9 " " 33.2 "
prežna sposobnost	50.2 " % 34. " %

Pokusni sa ovom legurom u pokusnim ležajima pokazali su, da legure podnaju ležajne tlakove do 175 kg/cm<sup>2</sup> kod brzina do 2.7 m/sec, a da ne bi i malo trpile. Kod specijalnih pokusa, koji su prisiljene na bokove kod ležajeva podražavali mogao se je površinski pritisak podignuti na 400 kg/cm<sup>2</sup>.

Mali dodaci od drugih luhkih metala, kalcija, natriuma, magnesija i od teških metala kao bakar, cinak, kalaj, aluminium mogu upotrebljivost od oovo-bariumove legure kao ležajni metal u izvesnim smjerovima i granicama poboljšati. Sadržina na bariumu mora ali prema ovim dodacima biti općenito pretežna i dodane količine ostalih metala moraju biti tako nisko odmjerene, da su svojstva legure u bitnosti odredjena sadržinom bariuma. Dodatak antimona se ne preporuča, pošto antimon podaje leguri jaku težnju za dizanje.

### Patentni zahtev:

Ležajni metal naznačen time, što se sastoji iz oovo bariumove legure, koja ne sadrži više nego 5% bariuma.

Din. 1--

