

KRALJEVINA SRBA, HRVATA I SLOVENACA

UPRAVA ZA ZAŠTITU

KLASA 40 (3)



INDUSTRIJSKE SVOJINE

IZDAN 1. JANUARA 1926.

PATENTNI SPIS BROJ 3364.

Maschinenfabrik Esslingen, Esslingen a. Neckar, Nemačka.

Postupak za podijeljivanje mangana željeznim kupkama.

Prijava od 6. jula 1924. CORPORATION, BUFFALO, Važi od 1. januara 1925.

Međusobna kompozicija — za spravljanje iste.

Feromangan pretrpi kod uvodjenja u željezne kupke, naročito u kopol-peći, — kako su pokusi pokazali jaki gubitak uslijed izgoranja (oksidacije). Ovaj gubitak razmjerno je bitno veći nego li gubitak na siliciumu, koji nastane kod dodatka ferosiliciuma, premda silicium posjeduje veće srodstvo napram kiseoniku.

Uzroci ovog držanja feromangana nisu do-sada besprigovorno utvrđeni. Pokusi prijavnoga pokazali su da se izgaranje mangana znatno snizi, ako se već posvema ne spreči, kada se upotrebi legura siliciuma, mangana i željeza, i to u sastavu, koji sadrži jednake ili veće množine po težini siliciuma nego li mangana, tako, da dakle na jedan atom mangana otpadaju od prilike 2 ili više atoma siliciuma. Onda se vjerovatno tvori jedinjenje Mn Si₂ koje je očigledno otporno napram oksidaciji.

Legura siliciuma, mangana i željeza može se tako upotrebiti, kako se dobiva kod proizvodnje, naročito u čanku i cgnjištnoj peći. Uspjeh se još povećaje i osigurava, ako se ona na poznati način uveže sa cementom ili sličnim i na taj način doda željezu. Naročito kod kopol peći, u kojoj je inače najveće izgaranje, od najveća je važnosti oblik upotrebe.

Slijedeći primjer objasniti će postupak na ovom specijalnom slučaju.

Primjer:

Upotrebe se 500 kgr. jednog gatiranja, koje kod umetanja u kopol-peć u hladnom stanju uzimajući u obzir izgaranje, koje nastaje kod

staljenja, posjeduje od prilike 2, 5% siliciuma i od prilike 0, 8% mangana. Osim toga ima se uzeti u obzir sadržina sumpora, koja bi dodavši sumpor, koji se prima iz koksa, kod gotove željezove legure iznašala od prilike 0,13%. K ovoj leguri doda se jedan oblik, koji je izradjen na gore opisani način, i posjeduje metalnu sadržinu od 0,5 kgr. siliciuma, 0,5 kgr. mangana i 0,7 kgr. željeza. Uslijed toga se promjeni sastav staljenog željeza tako, da ovo sada sadrži od prilike 2,6% Si, od prilike 0,9% mangana i samo 0,08% sumpora.

Time je postignuta namjeravana svrha povišenja manganove sadržine. Istovremeno je takodje nastupilo povišenje sadržine siliciuma, koje je poželjno u više slučajeva, ali se može po potrebi takodje lako izjednačiti prema metodama, običajnim u tehnici gatiranja. Osim toga je nastupilo umanjenje sadržine sumpora, poznato kod dodatka mangana.

Po ovom postupku može se izradjivati sivo i čelično ljevano željezo kao i čelik sa svakom praktički u obzir dolazećom sadržinom na mangani.

PATENTNI ZAHTEVI:

1.) Postupak za podijeljivanje mangana željeznim kupkama, naznačen time, da se istim doda legura od siliciuma, mangana i željeza, u kojoj je sadržano približno isto toliko ili više siliciuma nego li mangana.

2.) Postupak po zahtjevu 1., naznačen time, da se legura uveže sa nepregorivim veznim srestvima n. pr. cementom i upotrebi u oblicima.

